

<p>کد مدرک: FM42/00 صفحه: ۱</p>	<p>مشخصات فنی محصول</p>	 <p>شرکت سازه رهاورد دنا</p>								
<p>کد محصول: 35190103</p>		<p>نام محصول: رنگ ترافیک ترموپلاست سفید</p>								
<p>خواص ویژه: این محصول بر پایه رزین آکریلیک ترموپلاست و بصورت یک جزیی می باشد و دارای پوشش و سفیدی مناسب و مقاومت در برابر نور خورشید بوده و در برابر سایش و فرسایش ناشی از تردد وسایل نقلیه از مقاومت فیزیکی - مکانیکی خوبی برخوردار است. این محصول برای خط کشی جاده ها و معابر داخل شهری بر روی سطوح سیمانی و آسفالتی بکار می رود. محصول فوق الذکر پس از اعمال به سرعت خشک شده و سطحی کاملا صاف و یکنواخت را بوجود می آورد. سایر مشخصات این رنگ مطابق با استاندارد ملی شماره ۳۷۵۸ می باشد.</p>										
<p>مشخصات فنی محصول: فام رنگ / برایت: سفید / نیمه مات؛ تعداد اجزاء: ۱ جزئی؛ روش سخت شدن: تبخیر حلال؛ درصد جامد وزنی: $1 \pm 74\%$؛ درصد جامد حجمی: $1 \pm 55\%$؛ وزن مخصوص: $1 \pm 0.1 / 1.5$ گرم بر سانتیمتر مکعب؛ بسته بندی: در ظروف ۵ گالن (حلب) و بشکه ۲۵۰ کیلویی؛ مدت زمان انبار داری: ۱۲ ماه تحت شرایط استاندارد</p> <table border="1" data-bbox="245 919 1390 1026"> <thead> <tr> <th>میزان پوشش با ضخامت پیشنهادی (m²/lit)</th> <th>ضخامت فیلم تر (میکرون)</th> <th>ضخامت فیلم خشک (میکرون)</th> <th>فام</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 ± 0.2</td> <td>500-650</td> <td>300-400</td> <td>سفید</td> </tr> </tbody> </table>			میزان پوشش با ضخامت پیشنهادی (m ² /lit)	ضخامت فیلم تر (میکرون)	ضخامت فیلم خشک (میکرون)	فام	2 ± 0.2	500-650	300-400	سفید
میزان پوشش با ضخامت پیشنهادی (m ² /lit)	ضخامت فیلم تر (میکرون)	ضخامت فیلم خشک (میکرون)	فام							
2 ± 0.2	500-650	300-400	سفید							
<p>مشخصات اعمال رنگ: روشهای اعمال رنگ: غلطک - اسپری بدون هوا - ماشین مخصوص خط کشی (Hoffman)؛ تینر و حلال شستشو: تینر ترافیک ۷۰۰ زمانهای خشک شدن:</p> <table border="1" data-bbox="207 1199 1219 1304"> <thead> <tr> <th>خشک شدن کامل (ساعت)</th> <th>خشک شدن عمقی (دقیقه)</th> <th>خشک شدن سطحی (دقیقه)</th> <th>دمای محیط</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>****</td> <td>حداکثر ۴۰</td> <td>حداکثر ۲۰</td> <td>۲۵C °</td> </tr> </tbody> </table>			خشک شدن کامل (ساعت)	خشک شدن عمقی (دقیقه)	خشک شدن سطحی (دقیقه)	دمای محیط	****	حداکثر ۴۰	حداکثر ۲۰	۲۵C °
خشک شدن کامل (ساعت)	خشک شدن عمقی (دقیقه)	خشک شدن سطحی (دقیقه)	دمای محیط							
****	حداکثر ۴۰	حداکثر ۲۰	۲۵C °							
<p>شرایط محیطی اعمال رنگ:</p> <ol style="list-style-type: none"> درجه حرارت محیط در هنگام اعمال می بایست بین ۴۰C تا ۱۵C و رطوبت هوا زیر ۸۰٪ باشد. قبل از اجرای رنگ از خشک بودن کامل سطح اطمینان حاصل نمایید. از رقیق کردن رنگ در دمای زیر ۱۵C خودداری شود چرا که باعث افت پوشش و طولانی تر شدن زمان خشک شدن می گردد. در صورت نیاز می توان گلاسید را بطور مخلوط یا جداگانه و قبل از سخت شدن کامل اضافه کرد. پس از اتمام کار کلیه تجهیزات قبل از سخت شدن رنگ با حلال شستشوی مربوطه تمیز گردد. 										
<p>آماده سازی سطح: سطح مورد نظر می بایست کاملا خشک و عاری از گرد و خاک، روغن، ذرات نمکی و سایر آلوده کننده های سطح باشد. باید توجه داشت بالا بودن اختلاف پروفایل سطحی آسفالت باعث کاهش دوام رنگ اعمال شده خواهد گردید.</p>										



<p>کد مدرک: FM42/00 صفحه: ۲</p>	<p>مشخصات فنی محصول</p>	 <p>شرکت سازه رهاورد دنا</p>
<p>کد محصول: 35190103</p>	<p>نام محصول: رنگ ترافیک ترموپلاست سفید</p>	
<p>نکات ایمنی: این محصول قابل اشتعال است. در هنگام انبار داری درب ظروف باید بسته باشد. دور از شعله و حرارت مستقیم نگهداری شود. در هنگام اعمال از دستکش و ماسک مناسب استفاده شود در صورت تماس با چشم کاملاً با آب شستشو داده و به متخصص مراجعه شود.</p>		
<p>ملاحظات: اطلاعات موجود در این برگه بر اساس آخرین دانسته های ما صحیح و قابل اعتماد است و جهت راهنمایی مصرف کننده آماده گردیده است. با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از اقدام بررسی و تایید کند. از آنجائیکه شرکت دنا سازه رهاورد هیچگونه کنترلی بر روی کیفیت سطح و شرایط آن و عوامل دیگری که بر اعمال رنگ اثر می گذارد را ندارد لذا کلیه مسئولیت ناشی از عدم استفاده صحیح رنگ بر عهده مصرف کننده می باشد.</p>		

