

# پلیمرهای طبیعی در مهندسی پزشکی

با تشکر از سارا زاده گان و هادی حاجی علی

# مقدمه

- پلیمر های طبیعی پلیمر هایی هستند که توسط سیستم های بیولوژیکی مانند میکروارگانیسم ها، گیاهان و حیوانات تولید می شوند.
- بشر در طول تاریخ، به طور گسترده از مواد بیولوژیکی مانند پشم، چرم، ابریشم و سلولز استفاده کرده است
- پلیمر های طبیعی مصارف زیادی دارند. به عنوان چسب زخم، ماده جاذب، تهیه لوازم آرایشی، رهایش دارو، داربست های پزشکی و حتی تولیدات نساجی نقش دارند.
- از آنجایی که پلیمر های طبیعی در مقایسه با پلیمر های صنعتی سازگاری محیطی بهتری دارند تلاش های بیشتری برای کاهش قیمت آن ها باید صورت بگیرد، زیرا پلیمر های طبیعی موجود، **دو تا پنج برابر گرانتر از پلیمر های مصنوعی** هستند



# مزایای پلیمر های طبیعی

- مشابهت و یا یکسانی با بافت میزبان و از طرف دیگر توانایی ارتباط داشتن با محیط بیولوژیکی
- سازگاری متابولیکی
- عدم سمی بودن و کاهش واکنش های التهابی
- توانایی تخریب بوسیله آنزیم های طبیعی که در کاربرد های کوتاه مدت بسیار مطلوب می باشد.
- محصولات تخریب شده آن ها در متابولیسم های سلولی مصرف می شوند.
- کنترل نرخ تخریب با کراس لینک نمودن آن ها

# معایب پلیمر های طبیعی

- ایمنوژنسیته: بعضی از پلیمر های طبیعی دارای سایت هایی هستند که می تواند واکنش های ایمنی در بدن را فعال کنند.
- حساسیت دمایی: پلیمر های طبیعی معمولا قبل از اینکه به نقطه ذوب برسند تجزیه شده و تغییر ساختار می دهند و مشابه ترموپلاست ها امکان شکل دهی آن ها در حالت مذاب نیست.
- فرآوری آن ها با توجه به ساختار پیچیده آن ها مشکل است.
- با توجه به اینکه از منابع مختلف حیوانی، گیاهی و ... تهیه می شوند امکان انتقال بیماری از گونه های دیگر به انسان وجود دارد.

# روش های موجود برای تولید پلیمر های طبیعی

- استفاده مستقیم از مواد تجزیه شدنی حاصل از گیاه (سلولز)
- مصرف مستقیم پلیمر های تجزیه شدنی حیوانی (کلاژن)
- مهندسی ژنتیک برای تولید پلیمر های طبیعی بهتر
- دستکاری ژنتیکی گیاهان برای تولید پلیمر های طبیعی مثل PHA
- دستکاری ژنتیکی حیوانات برای تولید ابریشم با استفاده از تار عنکبوت
- تخمیر میکروبی و دستیابی به موادی مانند PHA

# انواع پلیمر های طبیعی

- پلی ساکارید ها (سلولز، کیتین، کیتوسان، آلژینات، دکستران، گزانتان و هیالورونیک اسید)

- پروتئین ها و پلی آمید ها (کلاژن، ژلاتین و ابریشم)


- پلی استر ها (خانواده پلی هیدروکسی آلکانوات :

(PHB, PHV, PHBV, P<sub>4</sub>HB, PHO, PHBHHx

# پلی ساکارید ها

- سلولز
- کیتین
- کیتوسان
- آلزینات
- دکستران
- هیالورونیک اسید
- گزانتان

# سلولز




- از فراوانترین ترکیبات موجود در چرخه حیات است.
- در قدیم از بافت گیاهی استخراج می شد، ولی امروزه طی فرایند تخمیر توسط گونه های باکتریایی بدست می آید.


## سلولز میکروبی (MC)

- رشته های سلولز تهیه شده از باکتری ها به صورت یک ساختار سه بعدی از نانوفیبریل های سه بعدی است که حدود ۱۰۰ برابر کوچکتر از سلولز گیاهی است
- این نانومورفولوژی ویژه منجر به حفظ مقدار زیادی آب، الاستیسته زیاد و قدرت رطوبت بالا شده و انعطاف پذیری مناسبی را نشان می دهد
- کاربرد: در ترمیم زخم، در تولید ماتریکس جهت مهندسی بافت پوست
- Biofill: فیلم هایی از ترکیب سلولزی برای درمان انواع ضایعات پوستی از جمله سرطانهای پوست، سوختگی ها، لایه برداری صورت، بخیه ها، درمان زخم پوستی و رفع بقایای زخمی






Sometimes shown as



**Cellulose**

## سلولز گیاهی



- از مهمترین اجزای دیواره سلولی گیاهی بوده و از میان آن ها می توان به رشته های پنبه اشاره کرد که خالص ترین نوع با ۹۰ درصد سلولز می باشد.
- با افزودن گروه های فعال مختلف، مشتقاتی با قابلیت های بهتر، حاصل می شوند
- کربوکسی متیل سلولز (CMC) در تولید شوینده ها، خمیر دندان و شامپو کاربرد داشته و در بیوتکنولوژی از آن برای جداسازی ملکول ها استفاده می شود.
- فیلم های انعطاف پذیر هیدروکسی پروپیل سلولز (HPC) در ساخت روکش های قرص استفاده می شود.
- هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (HPMC) به عنوان عاملی در کاهش سطح کلسترول خون قابل استفاده است.

# ویژگی‌های سلولز

1. غیرسمی است (ریشه‌های منومر آن برای سلامتی خطرناک نیست).
2. با تغییر شیمیایی ساده قابلیت حل شدن و swelling بالایی پیدا می‌کند.
3. در دما و PH‌های مختلف پایدار است.
4. زیست تخریب‌پذیر است
5. این پلیمر جذب پروتئین و چسبندگی سلولی کمی نشان می‌دهد (بخصوص برای گلبولهای قرمز) و پاسخ ایمنی ضعیفی نیز نشان می‌دهد.
6. سرعت تخریب آن کم است و قابل هضم نیست.
7. بیشترین کاربرد آن به عنوان بیوماده در ساختن غشاءهای لازم برای پالایش خون (همو دیالیز) است.
8. سلولز اکسیدی در چسب زخم بکار می‌رود.

به دلیل ارزانی، خصوصیات مکانیکی مناسب، دانسیته پایین، زیست تخریب پذیری و تجدید شدن آن توسط محیط طبیعی به عنوان تقویت کننده در ماتریکس های ترموپلاست بکار می‌رود.

# Preparation and characterization of 2,3-dialdehyde bacterial cellulose for potential biodegradable tissue engineering scaffolds, *Materials Science and Engineering C 29 (2009) 1635–1642*

Scanning electron microscopic examination of the cross sections of scaffolds.


**(a)** Bacteril cellulose(BC), **(b)** dialdehyde bacterial cellulose (DABC) in high magnified image,

**(c)** DABC in low magnified image,

**(d)** degraded DABC in water for 7 days

**(e)** degraded DABC in PBS for 7 days,

**(f)** degraded DABC in SBF for 7 days (with EDS spectrum of mineral parts).



# کیتین و کیتوسان

- در بسیاری از صفات ساختاری و شیمیایی با سلولز مطابقت می کنند.


- یک ترکیب ساختاری مهم در اسکلت خارجی بندپایانی

مانند حشرات و دیواره سلولی موجودات آبی مانند ماهی ها می باشند


- کیتین و مشتق آن کیتوسان دارای خصوصیات فیزیکی و شیمیایی از قبیل استحکام زیاد، تجزیه پذیری و غیر سمی بودن، می باشد.

- از نظر بیوشیمیایی، کیتین از واحدهای N-استیل گلوکز آمین و کیتوسان از واحدهای N-گلوکز آمین تشکیل شده است.

- کیتوسان فرم داستیله کیتین می باشد



chitin




# کیتوزان


کیتوزان بایوپلیمري است که در اثر فرایند deacetylation از کیتین بدست می‌آید و اولین بار در سال 1859 توسط پروفسور C.Rouget کشف شد.

کیتین از باقیمانده خوراکی‌های دریایی (ماهی، صدف و میگو) و بخصوص از پوست رده‌ی سخت‌پوستان مانند خرچنگ‌ها بدست می‌آید.





chitin deacetylase



برای بدست آوردن کیتوزان،

کیتین یعنی (Poly- $\beta$ -1,4-D-N-acetylglucoseamine)

را برای چندین ساعت در محلول NaOH (50% w/v) می جوشانند و

پس از این عملیات، کیتوزان با درجه‌ی استیل 20-30% بدست می‌آید.

گروه‌های استیل به طور یکنواخت در طول زنجیره‌ی اصلی پلیمر پخش

می‌شوند.



## درجه‌ی (DA) N-acetylation

DA، کسر مولی واحدهای N-استیل گلوکز آمین به تعداد کل واحدها را نشان می‌دهد. این درجه تفاوت کیتین و کیتوزان را نشان می‌دهد. در کیتین واحدهای استیله شده غالب هستند.

این درجه توسط روشهای مختلف نظیر IR، UV، FTIR، NMR و اسپکتروسکوپی جرمی قابل تعیین است.

درجه‌ی (DA) N-acetylation مهمترین پارامتر در تعیین ویژگی‌های آن می‌باشد.

درجه DA يك پارامتر ساختاري است كه خصوصيات فيزيكوشيميايي مانند وزن مولكولي، درجه كريستاليني، ازدياد طول در نقطه شكست و استحكام كشي و همچنين خصوصيات بيولوژيكي نظير زيست تخريب پذيري توسط ليزوزم، التيام زخم ها و افزايش رشد استخوان سازي را تحت تاثير قرار مي دهد.

- هرچه ميزان DA بالاتر باشد سرعت تخريب پذيري افزايش مي يابد.
- درجه DA روي دانسيته شارژ محلول هاي كيتوزان در فيلم ها و ماتريس هاي سه بعدي اثر مي گذارد.
- کمتر از 10 درصد اختلاف در درجه DA تاثير بسزايي روي چسبندگي و رشد سلول ها دارد.

# ویژگی های کیتوزان

وزن مولکولی کیتوزان 2/1 million - 100000 دالتون است.

در pH کمتر از 6.5 محلول است و به ازای هر یک واحد گلوکز آمین، یک بار مثبت دارد.

ظرفیت اتصال آب به کیتوزان از 581% تا 1150% است.

با کاهش pH در اسید استیک، ویسکوزیته آن افزایش می یابد اما با کاهش pH در HCl ویسکوزیته آن کاهش می یابد.

کیتوزان، زیست سازگار، غیر سمی و زیست تخریب پذیر است.

# کاربردهای کیتوزان در صنعت

صنعت

کاربرد

نگهدارنده

طعم دهنده

افزودنی غذای حیوانات

کاهش وزن و کلسترول خون

تثبیت آنزیم و سلول

جداسازی پروتئین

کروماتوگرافی

تغذیه

بیوتکنولوژی

# ادامه

لوازم بهداشتی و آرایشی

مرطوب کننده

بهداشت مو

بهداشت پوست

بهداشت دهان

لوسیون

زدودن آلاینده‌های محیطی

حذف باقیمانده‌های رادیواکتیو

کشاورزی

کود

حشره‌کش

صنعت کاغذ

کاغذ فوتوگرافی

پوشش و فایبر

## پزشکی

التیام زخم و سوختگی  
التیام شکستگی استخوان  
بخیه‌های جراحی  
دندان‌پزشکی  
رهایش دارو  
لنزهای تماسی و درون چشمی  
داروسازی  
عامل انعقادخون  
در درمان‌های ضدسرطان

حذف یون‌های فلزی

منعقدکننده

(پروتئین، آمینو اسید، ترکیبات آلی)

Waste water treatment



## خصوصیات:

- کیتین سریعتر از کیتوسان تجزیه می شود
- کیتوسان کیفیت و کارایی بهتری داشته، در اسید های رقیق حل می شود
- کیتوسان سازگاری خونی قابل توجهی داشته و ماکروفاژهای کمتری را فعال می کند
- میزان کریستالیت کیتوسان وابسته به درجه N-داستیلایسیون بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد متغیر است.
- ماتریکس های کیتوسانی تحت شرایط فیزیولوژیکی قدرت مکانیکی ضعیفی دارد، در عوض ژل های کیتینی از نظر مکانیکی قوی تر می باشند.
- فیلم های آن ها محکم، جاذب آب، نفوذپذیر به اکسیژن و زیست سازگار می باشند.

## دلایل اهمیت chitosan به عنوان ماده‌ی زیستی

- زیست سازگار است و خاصیت ضد میکروبی و ضد قارچی دارد.
- در بدن حساسیت ایجاد نمی‌کند.
- غیرسمی است و محصولات حاصل از تخریب آن سمیت ایجاد نمی‌کنند.
- توانایی در بهبود و ترمیم زخم یا لخته شدن خون
- توانایی در جذب مایع و تشکیل لایه‌های محافظ و پوشش‌ها
- در تسریع رشد بافت در ترمیم بافت و در تسریع ترمیم زخم و استخوان مناسب است.
- تشکیل مجدد بافت همبند را تسریع می‌کند و رگ‌دار شدن بافت را گسترش می‌دهد.
- به سهولت قابل دسترس است.
- به آسانی می‌تواند به صورت فیلم، اسکفولد سه بعدی و غشاء (membrane) تهیه شود.



# غشاء و فیلم کیتوزان



ماتریس‌ها و فیلم‌های کیتوزان به عنوان بایومتریالی که عوامل رشد و یا پروتئین‌های اتصال‌ی روی آن تثبیت می‌شوند بکار می‌رود. در کلیه‌های مصنوعی از غشاء کیتوزان برای حذف اوره از محلول‌های آبی استفاده می‌شود.

چنانچه این غشاء با هپارین تهیه شود میتواند به عوامل رشد متصل شده و در ترمیم زخم موثر باشد. در صورت تثبیت عوامل ضد انعقادی بر روی آن درپالایش خون نیز بکار می‌رود.

# تکنیک ساخت فیلم و غشاء کیتوزان

کیتوزان را در یک محلول اسید ضعیف آلی حل می کنند که تشکیل یک محلول ویسکوز مناسب می دهد. این محلول روی یک سطح نرم ریخته گری می شود و سپس آنیونهایی که در مقابل آب مقاومت می کنند زدوده می شوند.

# کاربرد کیتوزان در ارتوپدی

تخریب‌پذیری آنزیمی کیتوزان همراه با شباهت ساختاری که به ماتریس خارج سلولی (گلیکوز آمینو گلیکان‌ها) دارد باعث می‌شود که در ترمیم بافت استخوان بسیار با اهمیت باشد.

پرکننده‌های استخوانی که در آنها ترکیبی از کیتوزان همراه با کلسیم فسفات بکار رفته است به عنوان بایندر بسیار گسترش یافته‌اند و یا با مولکول‌هایی که در سیگنال‌های بیولوژیکی نقش دارند همکاری می‌کنند.

# مزیت کیتوزان نسبت به پلیمر سنتزی

1. آسانی تولید داربستهای متخلخل از کیتوزان

2. کیتوزان به دلیل داشتن گروههای آمینی و هیدروکسیل برای پیوند زدن با گروهها یا مولکولهای بیواکتیو خوبی عمل می نماید و بدلیل وجود همین گروهها توانایی ایجاد اتصال عرضی با عامل ایجاد کننده اتصال عرضی مانند گلو تار آلدهید را دارد.

## نقاط ضعف کیتوزان

- فقط در محیط نیمه آبی در حضور مقدار کمی از اسید  $\text{AcOH}$  حل می شود.
- خواص مکانیکی آن برای بعضی کاربردهای پزشکی مطلوب نیست.
- به منظور بهبود خواص آن با پلیمرهای مختلف مانند  $\text{PVC}$ ، نشاسته و سلولز کامپوزیت می شود.



# اهمیت کیتوزان به عنوان داربست

چون کیتوزان می‌تواند بدون استفاده از محلول‌های سمی به شکل قابل تزریق و غشاء تهیه شود در ساخت داربست‌های موقتی غیرپروتئینی در مهندسی بافت استخوان اهمیت زیادی دارد. کیتوزان به دلیل داشتن خواصی نظیر زیست سازگاری، زیست تخریب پذیری، داشتن گروه‌های عاملی فعال و داشتن ساختاری شبیه گلوکز آمینوگلیکانها برای کاربرد مهندسی بافت مناسب است.

این ماده به آسانی بصورت داربست متخلخل، هیدروژل، الیاف و میکرواسفر تهیه می‌شود. از کیتوزان برای مهندسی بافت و بعنوان داربست سلولی انواعی از سلولها نظیر استخوان ، کبد ، غضروف و پوست استفاده شده است.






فعالیت تخریب پذیری اسکفولدهای کیتوزان در بدن به پارامترهایی مانند pH، نوع کیتوزان و روش تولید آن بستگی دارد. کیتوزان خالص یعنی 100 درصد دی استیله شده نمی تواند توسط لیزوزوم در بدن تخریب شود. تخریب با میزان تبلور یافتگی نسبت عکس دارد.



## کاربرد:

- در تهیه بانداژ و ترمیم زخم ها
- به عنوان یک محلول برای درمان سوختگی
- در ساخت لنز های تماسی و درون چشمی، نقش دارد
- سیستم های رهایش دارو به خصوص در سرطان ها
- مهارکننده ویروس AIDS
- اسپری مو، کرم پوست، شامپو، صابون، لاک ناخن، خمیر دندان و سایر لوازم بهداشتی
- تهیه داربست ها بویژه در مهندسی بافت پوست و استخوان

# In vitro biocompatibility of electrospun hexanoyl chitosan fibrous scaffolds towards human keratinocytes and fibroblasts, *European Polymer Journal* 44 (2008) 2060–2067



2h

24h

3d

# کامپوزیت کیتوزان/استات سلولز

کامپوزیتهای کیتوزان و استات سلولز (CA) که در آنها CA پلیمر ماتریکس و کیتوزان پلیمر عملکردی است ساخته شده اند.

غشاءهای فیبری ساخته شده از این کامپوزیت حتی در حضور مقدار کمی از CA استحکام مکانیکی بالایی دارند.

میزان آبدوستی و آب گریزی آنها قابل تنظیم بوده و حتی ظرفیت جذب یونهای فلزی سنگین یا آلبومین توسط آنها بالا می رود.




Fig. 1. Structures of cellulose acetate (A) and chitosan (B).


به دو علت سلولز به صورت کامپوزیت همراه با کیتوزان استفاده می‌شود:

1. سلولز فراوان‌ترین بایوپلیمر طبیعی است که خواص مکانیکی قوی  
بیشتر از 10000 مگاپاسکال دارد.

2. ساختار شیمیایی آن مشابه کیتوزان است که امکان تولید یک مخلوط


هموژن را فراهم می‌کند که هم ویژگی‌های کیتوزان را دارد و هم سلولز  
آن برای تهیه هیدروژل‌های کیتوزان- سلولز قابل دسترس است.

# آلژینات




- این پلیمر سابقه یک صد ساله دارد، پلی ساکاریدی است طبیعی که از جلبک دریایی استخراج می شود

- معمولا به شکل نمک سدیم آن در دسترس است



- در اثر افزایش نمک های کاتیون های چند ظرفیتی مانند نمک های کلسیم و منیزیم که باعث ایجاد اتصال یونی میان گروه های کربوکسیل زنجیر های پلیمر می شود، به صورت ژل در می آید.



## کاربرد:

- به عنوان دتوکسیفایر در خون جهت جذب فلزات سمی
- در فرآوری بسیاری از داروها نقش دارد
- به عنوان مواد قالب سازی در دندانپزشکی و پروتزها و قالب گیری های زیستی کاربرد دارد
- جهت تثبیت سلول ها و انکپسوله کردن آن ها استفاده می شود.
- کلسیم آلزینات در بانداژ سوختگی ها استفاده شده در ترمیم پوست و کاهش درد بسیار موثر است
- ژله های آلزینات به عنوان داربست در مهندسی بافت به کار می روند.




# The influence of the sequential delivery of angiogenic factors from affinity binding alginate scaffolds on vascularization, *Biomaterials* 30 (2009) 2122–2131

Alg-S/bFGF




Alg/bFGF

Alg-S

1M




3M






# دکستران



- گروه بزرگی از پلی ساکارید های میکروبی که در خارج سلول با کمک آنزیم هایی به نام دکستران سوکراز، پلیمریزه می شوند. این گروه از مونومر های ساده گلوکزی تشکیل شده و به صورت انرژی سوختی در مخمر و باکتری ذخیره می شوند.

- دکستران از ساکروز به همراه باکتری های لاکتیک اسید سنتز می شود.

- تنظیم شرایط برای کنترل وزن ملکولی محصول از اهمیت زیادی برخوردار است.





## کاربردهای دکستران:

- برای پوشش زخم و بخیه های جراحی
- افزایش حجم خون و جریان خون در مویرگ ها برای درمان آنمی فقر آهن و در حالاتی که خون زیادی در شرایط اورژانسی از بدن خارج شده باشد
- ترکیب دکستران-هموگلوبین به عنوان جایگزین خون عمل کرده زیرا قدرت حمل اکسیژن را داشته و می تواند نقش پلاسما را ایفا کند
- دکستران سولفات خاصیت ضد انعقادی دارد
- به عنوان روانساز در بیماری افتادگی چشم استفاده می شود
- امکان استفاده از آن در سیستم های رهایش دارو و به عنوان داربست در مهندسی بافت وجود دارد

# The biodegradability of electrospun Dextran/PLGA scaffold in a fibroblast/macrophage co-culture,


**Biomaterials 29 (2008) 1583e1592**



# هیالورنیک اسید




- یک ماکروملکول قندی که به صورت طبیعی در مهره داران و حتی گیاهان یافت می شود
- محصولات تجاری آن از تاج خروس، چشم گاو و گوسفند و یا باکتری هایی که مهندسی ژنتیک شده اند به دست می آید.



- ترکیبی از N-استیل گلوکز آمین و اسید گلوکورونیک می باشد. تعداد این دی ساکارید ها در طول یک زنجیره می تواند به ۲۵۰۰۰ عدد برسد


- به دلیل چگالی زیاد بار منفی به شدت هیدروفیل می باشد.
- این ترکیب حجم وسیعی را نسبت به وزن خود اشغال کرده و در غلظت های پایین نیز، تشکیل ژل داده، شديدا انعطاف پذیر و ویسکوز می باشد.




## کاربرد های هیالورونیک اسید:

- نقش فیزیولوژیکی مهمی در بسیاری از ارگانسیم ها بر عهده دارد.
- تامین ماتریکس نگهدارنده سلول ها به عنوان داربست
- تنظیم سیستم لنفاوی
- سهولت حرکت مایع در مفاصل
- جذب آب و حفاظت از پوست
- درمان استئوآرتريت
- جراحی چشم
- تهیه وسایل و مواد آرایشی و زیبایی

# Preparation and characterization of fibroin/hyaluronic acid composite scaffold, *International Journal of Biological Macromolecules* 44 (2009) 372–378



SEM images of fibroin-based scaffolds: (a) PF, (b) fibroin/3%HA, (c) fibroin/6%HA and (d) fibroin/10%HA



Embryonic rat cerebral cortical neurospheres were cultured into fibroin/6%HA scaffolds in the serum-free medium






# زانتان



- یک کوپلیمر حاصل از باکتری است که در فرایند تخمیر به میزان زیادی تولید می شود.
- واحدهای تولید کننده این پلی ساکارید شامل پنج گروه قندی است

- باکتری تولید کننده این پلی ساکارید زانتوموناس کامپستریس است که در اثر تغییر ژنتیکی باکتری سرعت تولید آن ۵۰ درصد افزایش می یابد
- مواد اولیه این باکتری برای تولید صمغ زانتان، شیره ذرت است

- در صنایع داروسازی و تهیه لوازم بهداشتی از آن استفاده می شود





# پلی آمیدها (پروتئین)


• کلاژن

• ژلاتین

• ابریشم

# کلاژن

## Collagen






- از پروتئین های اصلی ECM بوده،
- از سه زنجیره پلی پپتیدی آلفا با یک یا چندین دومین ماریچ سه تایی تشکیل شده است.
- از پوست، زردپی، غضروف و استخوان حیوانات استخراج می شود
- تجزیه پذیر بوده، این ماده ظرف یک هفته تا یک ماه در بدن فرو می پاشد.
- سازگاری زیستی بالایی داشته و ایمنوجنسسته نمی باشد
- دارای صفات مکانیکی و هموستاتیکی بوده،
- قدرت اتصال سلولی بالایی دارد.

## کاربردهای کلاژن:

- به عنوان یکی از کاربردی ترین ترکیبات در پزشکی مورد توجه قرار گرفته است.
- تهیه داربست های مهندسی بافت
- سیستم های رهایش دارو
- اسفنج های ترمیم کننده زخم و سوختگی
- قرص های حمل کننده پروتئین
- در مهندسی بافت برای جایگزینی پوست، استخوان، رگ های خونی، دریچه های قلب و ... استفاده شده است.

# Growth of fibroblast and vascular smooth muscle cells in fibroin/collagen scaffold,



*Materials Science & Engineering C*, Accepted date: 14 May 2009



MTT assays of (a) fibroblasts and (b) vascular smooth muscle cells (VSMCs) cultured in fibroin scaffold and fibroin/collagen scaffold (F means fibroin scaffold and F/C means fibroin/collagen scaffold)

# ژلاتین

Amino Acid Composition of Gelatin



Materials Used in Gelatin Production

- مخلوطی از پروتئین‌ها است که از هیدرولیز کلاژن در اثر جوشاندن پوست خوک، گاو و گوسفند، استخوان، زردپی، غضروف و... به دست می‌آید.
- ژلاتین در آب حالت کلوئیدی و ژله‌ای دارد
- بسیاری از خصوصیات شیمیایی آن مشابه کلاژن می‌باشد
- خصوصیات مکانیکی آن بسیار وابسته به دما می‌باشد
- ۹۸ تا ۹۹ درصد وزن خشک آن را پروتئین تشکیل داده که شامل اسید آمینه‌هایی از جمله ۲۱ درصد گلیسین، ۱۲ درصد پرولین، ۱۲ درصد هیدروکسی پرولین، ۱۰ درصد گلوتامیک اسید، ۹ درصد آلانین، ۸ درصد آرژنین، ۶ درصد آسپارتیک اسید و ۲۲ درصد بقیه موارد






## کاربردهای ژلاتین:

- پوکه کپسول های دارویی
- کشت سلولی
- ریز دانه ها برای تثبیت آنزیم ها
- تهیه داربست های مهندسی بافت
- سیستم های رهایش دارو



# Hydrogel based on interpenetrating polymer networks of dextran and gelatin for vascular tissue engineering,

Biomaterials 30 (2009) 196–207




**E** Fluorescence micrographs of endothelial cells grown on surface of D-M (A), D-G-2 (B), D-G-4 (C), D-G-6 (D) hydrogels, and on TCPS (E) 1 day after seeding. Live cells are stained green, while dead cells red




# ابریشم



- نخ طبیعی است که از پیله کرم ابریشم گرفته می شود. عمده تشکیل دهنده آن پروتئین است.
- از لایه های بتا در کنار الیاف پلی آمیدی تشکیل شده است
- حالت نرمی، داشتن خاصیت ارتجاعی، استحکام فوق العاده و از ویژگی های ابریشم است
- توانایی جذب رطوبت تا ۳۰ درصد وزن طبیعی و تحمل دما تا ۱۱۰ درجه سانتی گراد را دارا می باشد.
- ابریشم شامل یازده واحد آمینواسید است که دو نوع از آنها (آلانین و گلسین) تا حدود شصت درصد از پروتئین الیاف ابریشم را تشکیل می دهد.
- نسبت به نور و اشعه ماورای بنفش حساس بوده و اسیدهای غلیظ مانند اسید سولفوریک، اسیدنیتریک و اسید هیدرو-کلریک نیز بر روی الیاف ابریشم اثر گذار هستند.







# کاربردهای ابریشم:

- به عنوان پوشش در تسریع ترمیم زخم ها
- در یک تحقیق جهت ایجاد چسبندگی سلولی در داربست ها توانسته جایگزین کلاژن شود.
- در دانشگاه کوئین مری لندن، در تحقیق دیگری مشاهده نمودند الیاف ابریشم مانند یک داربست عمل می کند و سلول های عصب می تواند بر روی آن رشد کنند. گروه تحقیقاتی دانشگاه کوئین مری لندن الیاف ابریشم را در نسجی کشت داده و همچنین در حیوانات آزمایش کرده اند و در دو مورد نتیجه موفقیت آمیز بوده است.

# پلی استر ها

## خانواده پلی هیدروکسی آلکانوات PHA

- پلی ۳-هیدروکسی بوتیرات PHB
- پلی هیدروکسی والرات PHV
- پلی هیدروکسی بوتیرات کو والرات PHBV
- پلی ۴-هیدروکسی بوتیرات PH<sub>4</sub>B
- پلی ۳-هیدروکسی هگزانات PHH<sub>x</sub>
- پلی ۳-هیدروکسی اکتانات PHO
- پلی هیدروکسی بوتیرات کو هگزانات PHBHH<sub>x</sub>

# خانواده پلی هیدروکسی آلکانوات





Fig. 1. General molecular structure of polyhydroxyalkanoates.  $m = 1, 2, 3$ , yet  $m = 1$  is most common,  $n$  can range from 100 to several thousands.  $R$  is variable. When  $m = 1$ ,  $R = \text{CH}_3$ , the monomer structure is 3-hydroxybutyrate, while  $m = 1$  and  $R = \text{C}_3\text{H}_7$ , it is a 3-hydroxyhexanoate monomer.

- پلی استر های طبیعی و ترموپلاستیک بوده و ذخیره کننده انرژی به صورت گرانول درون سیتوپلاسم سلول میکروبی می باشد.
- تحت شرایط فقر غذایی در حضور مقادیر اضافی کربن توسط بعضی باکتری ها از جمله باسیلوس سابتیلیس تولید می شود.
- ممکن است تا ۹۰ درصد وزن خشک سلول باکتری را در برگیرد و به صورت گرانول رسوب کند
- از مزایای استفاده آن در پزشکی قابلیت تجزیه زیستی، خصوصیات مکانیکی یا سطحی، فیزیکی و شیمیایی مطلوب و زیست سازگاری این پلیمرها می باشد.






Fig. 1. General molecular structure of polyhydroxyalkanoates.  $m = 1, 2, 3$ , yet  $m = 1$  is most common,  $n$  can range from 100 to several thousands.  $R$  is variable. When  $m = 1$ ,  $R = \text{CH}_3$ , the monomer structure is 3-hydroxybutyrate, while  $m = 1$  and  $R = \text{C}_3\text{H}_7$ , it is a 3-hydroxyhexanoate monomer.


# PHB, PHV




- در حال حاضر بیشترین نوع PHA در دسترس PHB , PHV می باشد
- استحکام کششی آن ها بین ۲۰ تا ۴۰ مگا پاسکال می باشد.
- PHB نقش ماتریکسی برای سلول های استئوبلاست و در نتیجه مهندسی بافت استخوان دارد
- PHB هوموپلیمری ظریف و شکننده بوده به منظور بالابردن قابلیت انعطاف پذیری با PHV کوپلیمر می نمایند.
- کارایی این مواد برای ساخت داربست نگهدارنده سلول های در حال رشد اثبات شده است
- مشخص شده است استفاده از این پلیمر ها در بدن برهمکنش حاد عروقی، پاسخ بافتی، نکروز و کلسیفیکاسیون را به همراه ندارد.

# In vitro biocompatibility of electrospun poly(3-hydroxybutyrate) and poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) fiber mats, International Journal of Biological Macromolecules 40 (2007) 217–223


Schwann cells  
(RT4-D6P2T)



Mouse connective  
tissue, fibroblast-  
like cells (L929)



# P4HB



- به خاطر قابلیت های زیست سازگاری ، باز جذب خوب و خواص مکانیکی مطلوب یکی از بهترین ترکیب های شناخته شده از این خانواده است
- استحکام کششی آن در حدود ۱۰۴ تا ۱۵۰ مگاپاسکال که تقریباً بیش از ۳ برابر دو پلیمر قبلی است.
- این ترکیب در زمینه های پزشکی از قبیل ترمیم بافت قلبی عروقی، ترمیم و التیام زخم، ارتوپدی، رهایش دارو و مهندسی بافت نقش دارد
- از کاربردهای دیگر آن استفاده در نخ های بخیه قابل جذب به علت استحکام کششی خوب آن و سرعت تخریب مناسب می باشد.



# PHBHHx

- کوپلیمری از هیدروکسی بوتیرات و هیدروکسی هگزانات می باشد.
- الاستیسته بهتری نسبت به PHBV , PHB داشته و مقاومت بیشتری در برابر نیرو های مختلف از خود نشان می دهد
- خواص زیست سازگاری و نرخ تخریب آن قابل کنترل می باشد
- می تواند کنترل نرخ تخریب آن تحت تاثیر اشعه UV باشد که تابش آن باعث تخریب سریعتر پلیمر می گردد.
- زیست سازگاری بالایی، با رده سلول های فیرو بلاستی، کندروسیت های غضروف خرگوشی دارد.

Samples	$T_m$ (°C)	$T_g$ (°C)	Tensile strength (Mpa)	Elongation at break (%)
PHB	177	4	43	5
P(HB- <i>co</i> -10% HV)	150	—	25	20
P(HB- <i>co</i> -20% HV)	135	—	20	100
P(HB- <i>co</i> -10% HHx)	127	-1	21	400
P(HB- <i>co</i> -17% HHx)	120	-2	20	850
Polypropylene	170	—	34	400
Polystyrene	110	—	50	—

HB: 3-hydroxybutyrate; HV: 3-hydroxyvalerate; HHx: 3-hydroxyhexanoate



- Handbook of Biodegradable Polymers, Abraham J., 1997
- [www.en.wikipedia.org](http://www.en.wikipedia.org)
- Chitins and chitosans for the repair of wounded skin, nerve, cartilage and bone, *Carbohydrate Polymers* 76 (2009) 167–182
- Applications of natural silk protein sericin in biomaterials, *Biotechnology Advances* 20 (2002) 91–100
- The application of polyhydroxyalkanoates as tissue engineering materials, *Biomaterials* 26 (2005) 6565–6578
- Preparation and characterization of 2,3 dialdehyde bacterial cellulose for potential biodegradable tissue engineering scaffolds, *Materials Science and Engineering C* 29 (2009) 1635–1642
- In vitro biocompatibility of electrospun hexanoyl chitosan fibrous scaffolds towards human keratinocytes and fibroblasts, *European Polymer Journal* 44 (2008) 2060–2067
- The influence of the sequential delivery of angiogenic factors from affinity binding alginate scaffolds on vascularization, *Biomaterials* 30 (2009) 2122–2131
- The biodegradability of electrospun Dextran/PLGA scaffold in a fibroblast/macrophage co-culture, *Biomaterials* 29 (2008) 1583e1592
- Preparation and characterization of fibroin/hyaluronic acid composite scaffold, *International Journal of Biological Macromolecules* 44 (2009) 372–378
- Growth of fibroblast and vascular smooth muscle cells in fibroin/collagen scaffold, *Materials Science & Engineering C*, Accepted date: 14 May 2009
- Hydrogel based on interpenetrating polymer networks of dextran and gelatin for vascular tissue engineering, *Biomaterials* 30 (2009) 196–207
- In vitro biocompatibility of electrospun poly(3-hydroxybutyrate) and poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) fiber mats, *International Journal of Biological Macromolecules* 40 (2007) 217–223



با تشکر از  
توجه شما