


AP-506

رزین امولسیونی قابل مصرف در ساخت انواع نوار چسب



مایع امولسیونی برپایه کوپلیمر استرهای اکریلیک

ماهیت شیمیایی

مشخصات

۶۰±۱	درصد جامد
۲۰-۳۰۰	ویسکوزیته centipoise Brookfield viscometer RV-II (Spindle No: 1; rpm: 20; 23°C)
۲/۵-۵/۵	PH (دهمای 20°C)
امولسیون سفید رنگ	ظاهر
۱/۰۲-۱/۱۰	دانسیته g/cm³
۱	حداقل دمای تشکیل فیلم (MFPT) °C
آنیونیک	ماهیت یونی
قابل اختلاط به هر نسبتی	قابلیت حلایت با آب

مشخصات محصول

مشخصات تكميلي محصول

شفاف و انعطاف پذیر	ظاهر
--------------------	------

مشخصات فیلم

کاربرد

نوار چسب تحریر
هولوگرام

شرایط نگهداری

برای جلوگیری از رشد باکتری رزین AP-506 حاوی مقدار کافی ماده نگهدارنده (Free Formaldehyde) می باشد. شرایط مطلوب نگهداری، دمای یکنواخت بین ۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد بوده و توصیه می گردد از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری بعمل آید. این رزین حداقل به مدت ۶ ماه قابل نگهداری می باشد.

جنبه های زیست محیطی

این ماده خطری برای محیط زیست ندارد.

بسته بندی

بشکه فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی درب و رینگی