



## Liaflex 6500

برگه اطلاعات فنی / ایمنی و سلامت محصول

### مشخصات ساختاری

Liaflex 6500 روغن سویای اپوکسی شده (ESO) می باشد.

### مشخصات فنی

عدد اسیدی :	حداکثر 1 mgKOH / g Solid
ویسکوزیته در دمای 25 °c:	500±20 cps
شکل ظاهری :	مایع شفاف مایل به زرد با بوی بسیار کم
دانسیته :	0/99 g/cm <sup>3</sup>
ضریب شکست:	1/472

### کاربرد

این محصول به عنوان کمک استبلازر و نرم کننده در صنایع PVC نرم نظیر روکش های عایق سیم و کابل، فیلم های PVC شفاف، چرم مصنوعی PVC و ... قابل استفاده است.

### مشخصات عملکردی

- قابل امتزاج با پلی وینیل کلراید، رابرهای کلرینه شده، نیترو سلولز، پلی وینیل استات، حلالهای هیدروکربنی و آروماتیک، استرها، کتونها و پلاستی سائزرها

### شرایط نگهداری

این محصول در مکان های سرپوشیده و بدور از تابش مستقیم نور خورشید در دمای 5-35° در بشکه های سالم و دربسته نگهداری شود.

این محصول در شرایط انبارداری به مدت 1 سال قابل نگهداری و استفاده می باشد.

### ایمنی صنعتی

از تماس با چشم و دست خودداری گردد، از منابع آتش زا دور نگهداشته شود.

اطلاعات موجود در این برگه بر اساس نتایج آزمایش های ما صحیح می باشد با این وجود توصیه می گردد مصرف کننده سازگاری مواد و صحت اطلاعات فوق را در آزمایشگاه خود پیش از استفاده در خط تولید، بررسی و تایید کند. کلیه مسئولیت های ناشی از عدم آزمایش، متوجه مصرف کننده می باشد.