

## BAL 104 WS-70

### Жирная алкидная смола

На основе 70% жирных кислот соевого масла в Уайт-спирите.

#### Описание продукта:

BAL 104 WS-70 – жирная алкидная смола на основе жирных кислот соевого масла, обладающая отличной устойчивостью к растворителям и очень высокой связывающей способностью наполнителей и экстендеров.

#### Характеристики и преимущества:

- Отличная устойчивость к растворителю
- Очень высокая связывающая способность наполнителей и экстендеров

#### Применение:

- Строительные краски и покрытия
- Грунтовки и подмазки

#### Технические свойства:

##### Физические характеристики в жидком состоянии при 25°C

Данные каждой партии перед выпуском измеряются нашей лабораторией контроля качества.

Характеристики	Единица измерения	Значение	Способ тестирования
Содержание масла (прибл.)	% веса	56	Расчеты
Цвет	Гарднер	5-8	ASTM D1544
Вязкость (при 25°C)	Ст	1000-3500	ASTM D1545
Кислотное число	мг КОН/г	Max 10	ASTM D1639
Сухой остаток	% веса	70±1	ASTM D1259

##### Типичные свойства

Данная информация не подвергается постоянному мониторингу и не является частью спецификаций, а предоставляется для более полного описания продукта.

Характеристики	Единица измерения	Значение	Способ тестирования
Плотность (при 23°C)	г/см <sup>3</sup>	0.9792	ASTM D1475
Температура вспышки (в открытом тигле)	°C	30	ASTM D92

##### Растворимость (Внутренняя проверка)

Уайт-Спирит	●	Бутилацетат	●
Ксилол	●	Ацетон	●
Толуол	●	Бутанол	○
Этилацетат	●		

● = неограниченная растворимость

○ = значительная растворимость

⊙ = ограниченная растворимость

○ = очень ограниченная растворимость или нерастворимый

##### Совместимость (ASTM D6887 при T=160°C)

Алифатический полиизоцианат	Несовместима	Жирные алкидные смолы	Совместима
Алкидные смолы средней жирности	Совместима	Аминовая смола	Несовместима
Тощие алкидные смолы	Несовместима	Гидроксильная акриловая смола	Несовместима

**Безопасность продукта и защита окружающей среды:**

Следует соблюдать стандартные меры безопасности транспортировки алкидных смол. Более подробную информацию по безопасности продукта можно узнать из паспорта безопасности материала, который предоставляется по запросу.

**Фасовка:** 190 кг (нетто) в металлических бочках.

**Хранение:** Хранить в прохладном месте при температуре ниже 25 °C и вдали от влаги и прямых солнечных лучей.

**Ограничение ответственности:** Информация и в особенности рекомендации по применению и использованию продукции Bonyan Kala Chemie предоставлены добросовестно и с честными намерениями на основании имеющихся на данный момент квалификации и знаний о продуктах при условии их надлежащего хранения, транспортировки и использования в нормальных условиях в течение срока годности. На практике различия материалов, химических составов и фактических местных условия таковы, что при любых правоотношениях из данной информации или рекомендаций или какой-либо консультации не проистекает никаких гарантий или обязательств относительно товарной пригодности или соответствия определенным целям. Необходимо соблюдать права собственности, авторские и патентные права третьих лиц. Все заказы принимаются в соответствии с нашими текущими сроками и условиями поставки. Пользователям следует всегда сверяться с последней версией Спецификаций продукта, которые могут быть предоставлены по запросу и доступны на сайте [www.bonyankala.com](http://www.bonyankala.com).