



آلکید رزین کوتاه روغن بر مبنای اسید چرب سویا REEFALKYD, AS-380 AR 60

شرح محصول

آلکید رزین کوتاه روغن بر مبنای اسید چرب سویا

موارد کاربرد

این رزین با ویسکوزیته متوسط بسیار مناسب جهت تولید رنگ‌های کوره‌ای آلکید-آمین و جهت تولید نیم پلی‌استر می‌باشد.

اطلاعات فنی

نوع روغن	اسید چرب سویا
طول روغن	35±1
درصد انیدرید فتالیک	43±1
نوع الکل	گلیسرین
درصد جامد	60±1
رنگ ظاهری	حداکثر 5 گاردنر
عدد اسیدی	حداکثر 10
ویسکوزیته (D6/25C/50 % XY)	50-80 ثانیه

متیل اتیل کتون: محلول

الکلها: آزمایش شود.

خواص ویژه

- تسریع در خشک شدن رنگ‌ها
- بهبود براقیت
- بهبود میزان سختی فیلم رنگ
- بهبود مقاومت به سایش
- بهبود مقاومت در برابر زرد گرایی

امتزاز پذیری

آلکید رزینهای کوتاه روغن: امتزاز پذیر

آلکید رزینهای متوسط روغن: امتزاز پذیر

نیترو سلولز: امتزاز پذیر

مالثیک رزین: امتزاز پذیر

آمینو رزین: امتزاز پذیر

آلکید رزینهای بلند روغن: غیر قابل امتزاز

حالات

وایت اسپریت: نامحلول

آروماتیک: محلول

بوتیل استات: محلول





آلکید رزین کوتاه روغن بر مبنای اسید چرب سویا REEFALKYD, AS-380 AR 60

نکات ایمنی

این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت نگهداری شود و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط‌هایی که از تهویه مناسب برخوردارند محصول را استفاده نماید.

شرایط نگهداری

این محصول در بسته بندی اولیه، به دور از تابش مستقیم نور خورشید، حرارت و در دمای کمتر از 40-5 درجه سانتیگراد نگهداری شود. تحت شرایط فوق حداکثر 9 ماه پس از زمان تحویل.

ملاحظات

اطلاعات ارائه شده بر اساس آزمایش های انجام گرفته در شرکت ریف ایران است و امید می رود که صحیح باشد. به هر حال قبل از مصرف تمام تست های لازم باید توسط مصرف کننده انجام گیرد. هر گونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود، مسئولیت آن به عهده مصرف کننده می باشد.

