



## اکریلیک ترموست پلی ال (پلی ارتان)

REEFACRYL, AC-411XY60

### شرح محصول

کوپلیمری هیدروکسیل دار از استرهای اکریلیک اسید و متاکریلیک اسید.

### موارد کاربرد

این رزین جهت مصارف صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول می تواند با ترکیبات ایزوسیانات (دزمودور N-75) در شرایط محیط واکنش بدهد. زمان ماندگاری مخلوط این دو جزء حدود 6 ساعت می باشد. همچنین انجام واکنش فوق بین دو جزء در دماهای بالا (100°C) - 80) برای مدت زمان 30 - 15 دقیقه صورت می گیرد.

### اطلاعات فنی

عدد اسیدی	حداکثر 11
درصد جامد	60±1 درصد
عدد هیدروکسیل	حداکثر 1/9 درصد (جامد)
حالت ظاهری	مایع شفاف-زرد رنگ

الکلها: آزمایش شودمتیل اتیل کتون محلول

### خواص ویژه

- چسبندگی عالی
- سختی بالا
- مقاومت در برابر زردگرایی
- خواص مکانیکی عالی
- براقیت و دوام براقیت خوب
- خاصیت عالی خیس کنندگی پیگمنت
- مقاومت بالا در برابر سایش

### امتزاج پذیری

- هاردنرهای ایزوسیاناتی

### حالات

وایت اسپریت: نامحلول

آروماتیک: محلول

بوتیل استات: محلول

متیل اتیل کتون محلول

این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت نگهداری شود و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیطهایی که از تهویه مناسب برخوردارند محصول را استفاده نماید.

### نکات ایمنی



دفتر مرکزی: اصفهان، پل فلزی، بوستان سعدی، مقابل صدا و سیما، ساختمان ریف تلفن: (031) 36252000 (12 خط) - فاکس: (031) 36278480 - 36279694  
کارخانه: کیلوتر 56 جاده اصفهان - شیراز، شهرک صنعتی رازی، فرعی دوم، مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران - تلفن: (031) 53323211 - 4 - فاکس: (031) 53323215

Head Office: REEF Bldg., Boostansaadi, Esfahan- Iran. Tell: (+9831) 36252000 (12 Line) Fax: (+9831) 36278480, 36279694

Plant: 2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road. Tell: (+9831) 53323211 - 4 Fax: (+9831) 53323215

[info@reefiran.com](mailto:info@reefiran.com) [www.reefiran.com](http://www.reefiran.com)



## اکریلیک ترموست پلی ال (پلی ارتان)

REEFACRYL, AC-411XY60

### شرایط نگهداری

این محصول در بسته بندی اولیه، به دور از تابش مستقیم نور خورشید، حرارت و در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. تحت شرایط فوق حداکثر 9 ماه پس از زمان تحویل.

### ملاحظات

اطلاعات ارائه شده بر اساس آزمایش های انجام گرفته در شرکت ریف ایران است و امید می رود که صحیح باشد. به هر حال قبل از مصرف تمام تست های لازم باید توسط مصرف کننده انجام گیرد. هر گونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود، مسئولیت آن به عهده مصرف کننده می باشد.



دفتر مرکزی : اصفهان ، پل فلزی ، بوستان سعدی ، مقابل صدا و سیما ، ساختمان ریف    **تلفن :** (031) 36252000 (12 خط) - **فاکس :** 36279694 - 36278480 (031)  
کارخانه : کیلوتر 56 جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، فرعی دوم ، مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران - **تلفن : 4 -** (031) 53323211 - **فاکس :** (031) 53323215

**Head Office:**REEF Bldg., Boostansaadi, Esfahan- Iran .**Tell:** (+9831) 36252000 (12 Line)      **Fax:** (+9831) 36278480 , 36279694

**Plant:**2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road.**Tell:**(+9831) 53323211 - 4 **Fax:** (+9831) 53323215

[info@reefiran.com](mailto:info@reefiran.com)    [www.reefiran.com](http://www.reefiran.com)