



خشک کن سرب

REEFACRYL, Lead 100

شرح محصول

خشک کن سرب بر پایه اکتانات سرب که رنگ روشنی دارد.

خواص ویژه

- تسریع در خشک شدن عمقی رنگها
- بدون تاثیر بر زردگرایی رنگ

موارد کاربرد

جهت تسریع در خشک شدن عمقی رنگها و معمولاً در ترکیب با خشک کنهایی مانند کبالت، کلسیم و منگنز به کار می رود. در ترکیب با کلسیم خصوصیات خشک شونده خوبی ارائه می دهد.

امتزاز پذیری

- رزین آکاید
- خشک کن کلسیم
- خشک کن کبالت
- ضد رویه

اطلاعات فنی

عدد اسیدی	170±10
درصد جامد	72±3 درصد
ویسکوزیته	30-70 ثانیه
رنگ ظاهری	3-4
درصد فلز سرب	34±1

نکات ایمنی

این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت نگهداری شود و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیطهایی که از تهویه مناسب برخوردارند محصول را استفاده نماید.

حالات

وایت اسپریت: محلول

استن: محلول

متیل اتیل کتون: محلول

زایلن: محلول

نرمال بوتیل استات: محلول

نرمال بوتانل: محلول

شرایط نگهداری

این محصول در بسته بندی اولیه، به دور از تابش مستقیم نور خورشید، حرارت و در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. تحت شرایط فوق حداکثر 6 ماه پس از زمان تحویل.



دفتر مرکزی: اصفهان، پل فلزی، بوستان سعدی، مقابل صدا و سیما، ساختمان ریف تلفن: (031) 36252000 (12 خط) - فاکس: (031) 36278480 - 36279694
کارخانه: کیلومتر 56 جاده اصفهان - شیراز، شهرک صنعتی رازی، فرعی دوم، مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران - تلفن: (031) 53323211 - 4 - فاکس: (031) 53323215

Head Office: REEF Bldg., Boostansaadi, Esfahan- Iran. Tell: (+9831) 36252000 (12 Line) Fax: (+9831) 36278480, 36279694

Plant: 2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road. Tell: (+9831) 53323211 - 4 Fax: (+9831) 53323215

info@reefiran.com www.reefiran.com



خشک کن سرب

REEFACRYL, Lead 100-S75

ملاحظات:

اطلاعات ارائه شده بر اساس آزمایش های انجام گرفته در شرکت ریف ایران است و امید می رود که صحیح باشد. به هر حال قبل از مصرف تمام تست های لازم باید توسط مصرف کننده انجام گیرد. هر گونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود، مسئولیت آن به عهده مصرف کننده می باشد.

