



خشک کن کلسیم

REEFACRYL, CA 100

شرح محصول

خشک کن کلسیم بر پایه اکتانات کلسیم.

خواص ویژه

- تسریع در خشک شدن میانی رنگها
- بدون تاثیر بر زردگرایی رنگ

موارد کاربرد

جهت تسریع در خشک شدن میانی رنگها و معمولاً در ترکیب با خشک کنهایی مانند کبالت، سرب و منگنز به کار می رود. در ترکیب با سرب خصوصیات خشک شونده خوبی ارائه می دهد.

امتزاج پذیری

- رزین آلکید
- خشک کن سرب
- خشک کن کبالت
- خشک کن منگنز
- ضد رویه

اطلاعات فنی

عدد اسیدی	170±10
درصد جامد	58±3 درصد
ویسکوزیته	30-70 ثانیه
رنگ ظاهری	3-4
درصد فلز سرب	7±1

نکات ایمنی

این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط **MSDS** این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیطهایی که از تهویه مناسب برخوردارند محصول را استفاده نماید.

حالات

وایت اسپریت: محلول

استن: محلول

متیل اتیل کتون: محلول

زایلن: محلول

نرمال بوتیل استات: محلول

نرمال بوتانل: محلول

شرایط نگهداری

این محصول در بسته بندی اولیه، به دور از تابش مستقیم نور خورشید، حرارت و در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. تحت شرایط فوق حداکثر 6 ماه پس از زمان تحویل.



دفتر مرکزی: اصفهان، پل فلزی، بوستان سعدی، مقابل صدا و سیما، ساختمان ریف - تلفن: (031) 36252000 (12 خط) - فاکس: (031) 36278480 - 36279694
کارخانه: 56 کیلومتر جاده اصفهان - شیراز، شهرک صنعتی رازی، فرعی دوم، مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران - تلفن: (031) 53323211 - 4 - فاکس: (031) 53323215

Head Office: REEF Bldg., Boostansaadi, Esfahan- Iran .Tell: (+9831) 36252000 (12 Line) Fax: (+9831) 36278480 , 36279694

Plant: 2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road. Tell: (+9831) 53323211 - 4 Fax: (+9831) 53323215

info@reefiran.com www.reefiran.com



خشک کن کلسیم

REEFACRYL, CA 100-S58

ملاحظات:

اطلاعات ارائه شده بر اساس آزمایش های انجام گرفته در شرکت ریف ایران است و امید می رود که صحیح باشد. به هر حال قبل از مصرف تمام تست های لازم باید توسط مصرف کننده انجام گیرد. هر گونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود، مسئولیت آن به عهده مصرف کننده می باشد.

