



گام روزین

REEFACRYL, GR-600

شرح محصول

رزین سخت بر مبنای پلیمرهای سنتتیک.

موارد کاربرد

به تنهایی و یا بصورت مخلوط با رزین های دیگر در ساخت انواع رنگ ترافیکی گرم و چسب پودری

خواص ویژه

- بهبود چسبندگی
- بهبود براقیت
- بهبود میزان سختی فیلم رنگ
- بهبود مقاومت به سایش
- بهبود مقاومت در برابر زرد گرایی

اطلاعات فنی

گام روزین	نوع اسید
مخلوط	نوع الکل
100±1	درصد جامد
حداکثر 8 گاردنر	رنگ ظاهری
1-3	عدد اسیدی
75 - 90	نقطه ذوب (C°)

امتزاج پذیری

آلکید رزینهای کوتاه روغن: محدود
رزینهای صنعتی: آزمایش شود

نکات ایمنی

مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیطهایی که از تهویه مناسب برخوردارند محصول را استفاده نماید.

شرایط نگهداری

این محصول در بسته بندی اولیه، به دور از تابش مستقیم نور خورشید، حرارت و در دمای کمتر از 35 درجه سانتیگراد نگهداری شود. تحت شرایط فوق حداکثر 12 ماه پس از زمان تحویل.

حلالیت

وایت اسپریت: محلول

آروماتیک: محلول

اتیل استات: محلول

MEK: آزمایش شود

الکلها: آزمایش شود





گام روزین

REEFACRYL, GR-600

ملاحظات:

اطلاعات ارائه شده بر اساس آزمایش های انجام گرفته در شرکت ریف ایران است و امید می رود که صحیح باشد. به هر حال قبل از مصرف تمام تست های لازم باید توسط مصرف کننده انجام گیرد. هر گونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود، مسئولیت آن به عهده مصرف کننده می باشد.

