



## مالئیک رزین

### REEFACRYL, HR-821T70

#### شرح محصول

رزین سخت بر مبنای کالیفون (گام روزین)

#### موارد کاربرد

به همراه رزین‌های نیتروسولولز جهت تولید انواع رنگ‌های مخصوص سطوح چوبی و به همراه رزین‌های لانگ برای تولید رنگ‌های ساختمانی

#### خواص ویژه

- تسریع در خشک شدن عمقی رنگ‌ها
- بهبود براقیت
- بهبود میزان سختی فیلم رنگ
- بهبود مقاومت به سایش
- بهبود مقاومت در برابر زرد گرایی

#### اطلاعات فنی

گام روزین	نوع اسید
گلیسیرین	نوع الکل
70±1	درصد جامد
حداکثر 8 گاردنر	رنگ ظاهری
25-35	عدد اسیدی

#### امتزاج پذیری

آلکید رزینهای بلند روغن: امتزاج پذیر  
آلکید رزینهای متوسط روغن: امتزاج پذیر  
نیتروسولولز: امتزاج پذیر  
آلکید رزینهای کوتاه روغن: محدود  
رزینهای صنعتی: آزمایش شود

#### حلالیت

وایت اسپریت: محلول

آروماتیک: محلول

اتیل استات: محلول

MEK: محلول

الکل: آزمایش شود

#### نکات ایمنی

این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت نگهداری شود و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط‌هایی که از تهویه مناسب برخوردارند محصول را استفاده نماید.



دفتر مرکزی: اصفهان، پل فلزی، بوستان سعدی، مقابل صدا و سیما، ساختمان ریف تلفن: (031) 36252000 (12 خط) - فاکس: (031) 36278480 - 36279694  
کارخانه: کیلومتر 56 جاده اصفهان - شیراز، شهرک صنعتی رازی، فرعی دوم، مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران - تلفن: 4 - (031) 53323211 - فاکس: (031) 53323215

Head Office: REEF Bldg., Boostansaadi, Esfahan- Iran. Tell: (+9831) 36252000 (12 Line) Fax: (+9831) 36278480, 36279694

Plant: 2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road. Tell: (+9831) 53323211 - 4 Fax: (+9831) 53323215

[info@reefiran.com](mailto:info@reefiran.com) [www.reefiran.com](http://www.reefiran.com)



## مالئیک رزین

### REEFACRYL, HR-821T70

#### شرایط نگهداری

این محصول در بسته بندی اولیه، به دور از تابش مستقیم نور خورشید، حرارت و در دمای کمتر از 40-5 درجه سانتیگراد نگهداری شود. تحت شرایط فوق حداکثر 9 ماه پس از زمان تحویل.

#### ملاحظات:

اطلاعات ارائه شده بر اساس آزمایش های انجام گرفته در شرکت ریف ایران است و امید می رود که صحیح باشد. به هر حال قبل از مصرف تمام تست های لازم باید توسط مصرف کننده انجام گیرد. هر گونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده ناصحیح از این رزین ایجاد شود، مسئولیت آن به عهده مصرف کننده می باشد.

