



پرایمر رنگ ترافیکی گرم

B-2130-2135 P

شرح محصول

پرایمر بر پایه رزین های اصلاح شده.

آماده سازی سطح

سطح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

موارد کاربرد

پرایمر مذکور دارای زمان خشک شدن سریع، مقاومت عالی در شرایط جوی مختلف، خاصیت انعطاف پذیری و الاستیسیته عالی، مقاومت شیمیایی عالی، با پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالتی و سیمانی می باشد و به عنوان پرایمر جهت افزایش چسبندگی رنگ های ترافیکی گرم به کار می رود.

روش اعمال

پرایمر در صورت نیاز بایستی با حلال مناسب رقیق شده (حداکثر 2 درصد وزن رنگ) و با امکانات و تجهیزات مناسب اجراء شود. بعد از گذشت حداقل 30 دقیقه می توان رنگ اصلی را اجراء نمود.

اطلاعات فنی

شفاف	فام:
0/8-1/0 gr/cm ³ (دما 25 °C)	دانسیتته:
21°C	نقطه اشتعال:
40-55 ثانیه (D4/25 °C)	ویسکوزیته:
تبخیر حلال	مکانیسم سخت شدن:

شرایط محیطی

دما 10-45°C، رطوبت نسبی 85-25 درصد، از اجراء رنگ در شرایط بارندگی (روز اجراء و 24 ساعت بعد) جداً خودداری فرمائید.

حلال تمیز کننده: Reef Solve 220

آماده سازی سطح

سطح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

تجهیزات مورد استفاده

اسپری، اسپری بدون هوا، غلطک و برس

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام

صرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط هایی که

نکات ایمنی

که از تهویه مناسب برخوردارند رنگ استفاده شود.

روش کاربرد:

300-400 میکرون	ضخامت فیلم تر:
حداکثر 20 دقیقه (مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده)	زمان خشک شدن سطحی (دما 25°C):
حداکثر 120 دقیقه (مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده)	زمان خشک شدن کامل (دما 25°C):

شرایط نگهداری

در فضای سر پوشیده، به دور از حرارت، رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود. تحت شرایط فوق 12 ماه پس از تاریخ تولید.



دفتر مرکزی: اصفهان، پل فلزی، بوستان سعدی، مقابل صدا و سیما، ساختمان ریف، تلفن: 36252000 (031) (خط 12) - فاکس: 36279694 - 36278480 (031)
کارخانه: کیلوتر 56 جاده اصفهان - شیراز، شهرک صنعتی رازی، فرعی دوم، مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران - تلفن: 4 - 53323211 (031) - فاکس: 53323215 (031)

Head Office: REEF Bldg., Boostansaadi, Esfahan- Iran. Tell: (+9831) 36252000 (12 Line) Fax: (+9831) 36278480, 36279694

Plant: 2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road. Tell: (+9831) 53323211 - 4 Fax: (+9831) 53323215

info@reefiran.com www.reefiran.com



پرایمر رنگ ترافیکی گرم

B-2130-2135 P

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

