

**H-104** یک رزین امولسیون پایه آب، تشکیل شده از منومر وینیل استات و پایدار شده با پلی وینیل الکل است. به هر نسبتی با آب قابل رقیق شدن می باشد و حاوی پلاستی سایزر است. فیلم خشک شده آن بیرنگ و کاملاً نرم است.

## کاربردها:

- چسب دوک سازی

## مشخصات فنی :

مایع ویسکوز شیری	شکل ظاهری
۱ ± ۳۵ درصد	درصد جامد (ASTM 2396)
cp (۳۷۰ - ۴۰۰)	ویسکوزیته (Brookfield DV-II+ spindle No: 03; rpm 20; 25 °C)
۳-۴	اسیدیته (pH) (ASTM D 1293)
قابل اختلاط به هر نسبتی	قابلیت حلالت با آب
۱۱ °C	حداقل دمای تشکیل فیلم (MFFT) (ISO 2115)
۱/۰۵ ± ۰/۰۸ g/cm <sup>3</sup>	چگالی (ASTM D 1475)

## بسته بندی:

این محصول در بشکه های فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی ارائه میشود. امکان عرضه در بسته بندی کوچکتر یا بزرگتر بنا بر درخواست مشتری وجود دارد.

## شرایط نگهداری :

این رزین در شرایط معمولی به مدت حداقل ۶ ماه قابلیت نگهداری دارد ولی توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از یخ زدگی اجتناب گردد.

## محیط زیست و ایمنی :

خطری برای محیط زیست ندارد و تماس آن با پوست سبب خارش و التهاب نمی گردد. در صورت پاشش به درون چشم حتماً بلافاصله چشم را با آب ولرم شستشو داده و به پزشک مراجعه شود.

این اطلاعات و داده ها بر اساس آخرین دانسته های ما بوده و با وجود قابل اطمینان بودن توصیه میگردد مصرف کنندگان بر اساس شرایط و روش های آزمایشگاهی خود درستی مطالب فوق را تأیید کنند. در غیر این صورت عواقب ناشی از عدم آزمون متوجه مصرف کننده می باشد.

آدرس: اصفهان - منطقه صنعتی مبارکه - فاز ۲ - خیابان ۱۰ - پلاک ۹

تلفن: ۰۳۱۵۲۳۷۳۴۰۱ فکس: ۰۳۱۵۲۳۷۳۱۶۹

[www.abnilshimi.com](http://www.abnilshimi.com)