



Subranco

سوبران ۹۲۰

برگه مشخصات فنی

مشخصات ساختاری

رزین ترموپلاستیک اکریلیک استایرن

موارد کاربرد

این رزین با قابلیت ترکندگی بسیار خوب رنگدانه ها، حفظ میزان براقیت رنگ، مقاومت در برابر شرایط جوی، رطوبت زیاد و سایش بالا، جهت استفاده در ساخت رنگ های استخری، رنگ نمای بیرون ساختمان و رنگ های ترافیکی سرد پیشنهاد می گردد.

مشخصات فنی رزین

مایع نسبتا ویسکوز شفاف

حالت ظاهری رزین

تولوئن

حلال

استرها، کتون ها، حلال های آروماتیک

حلالیت در

ماکزیمم ۱

رنگ (گاردنر)

۶۰ ± ۱ %

درصد جامد

۷۰-۱۰۰ ثانیه

ویسکوزیته (دمای ۲۵ درجه سانتی گراد، ۵۰٪ در حلال تولوئن، کاپ D₆)

۹۶۰ ± ۵۰ (Kg/m³)

دانسیته (دمای ۲۵ درجه سانتی گراد)

۲۴ °C

نقطه احتراق (ISO 13736)

۷-۱۱ (mg KOH/g)

عدداسیدی (ISO 2114)

ویژگی فیلم رزین

فیلم رزین کاملا شفاف با براقیت عالی و چسبندگی خوب به سطوح مختلف، مقاوم در برابر زردگرایی، جرم پذیری و رطوبت زیاد می باشد.

شرایط انبارداری و نگهداری

در ظروف بسته بندی اولیه، محیط های سرپوشیده خنک و دمای ۵-۴۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود. تحت شرایط نگهداری مذکور، رزین به مدت ۹ ماه پس از تاریخ تولید قابل نگهداری می باشد.

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۷۰ جاده اصفهان شیراز، شهرک صنعتی سپهر آباد شهرضا، خیابان هفتم، پلاک ۱۲

تلفن: ۰۶۰۱۳۶۲۶۰۶۰۱-۳۶۲۸۴۷۷۴-۳۶۲۹۳۶۰۷ (+۹۸۳۱) فاکس: داخلی (۵) صندوق پستی: ۸۶۱۴۵/۱۹۵

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان توحید شمالی، ساختمان سایه، طبقه سوم، واحد پنج کدپستی: ۸۱۷۳۶۵۵۳۱۷

تلفن: ۰۶۰۱۳۶۲۸۴۴۴۶-۳۶۲۶۰۶۰۱ (+۹۸۳۱)