



Subranco

برگه مشخصات فنی

سوبران ۱۰۰۰

مشخصات ساختاری

رزین اکریلیک سه جزئی

موارد کاربرد

این رزین با قابلیت ترکندگی بسیار خوب رنگدانه ها، حفظ میزان براقیت رنگ، مقاومت در برابر شرایط جوی، رطوبت زیاد و سایش بالا، جهت استفاده در ساخت رنگ های علائم ترافیکی، رنگ عابر پیاده و چسب چشم گربه ای پیشنهاد می گردد.

مشخصات فنی رزین

مایع نسبتا ویسکوز ابری

حالت ظاهری رزین

شیری

رنگ

استرها، کتون ها، حلال های آروماتیک

حلالیت در

$32 \pm 1 \%$

درصد جامد

۹-۱۲ ثانیه

ویسکوزیته (دمای ۲۵ درجه سانتی گراد، کاپ D<sub>6</sub>)

$950 \pm 50 \text{ (Kg/m}^3\text{)}$

دانسیته (دمای ۲۵ درجه سانتی گراد)

ویژگی فیلم رزین

رزین در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد با ۱ درصد شتابدهنده و ۲ درصد پودر بنزوئیل پروکسید پخت شده که البته این مقادیر با تغییر دمای محیط اجرا، نیز تغییر می کند. مدت زمان ژل شدن ۱۲-۳۰ دقیقه و زمان پخت کامل ۳۰-۶۰ دقیقه است. فیلم رزین دارای انعطاف پذیری فوق العاده، چسبندگی خوب به سطوح مختلف، مقاوم در برابر زردگرایی، جرم پذیری، مواد شیمیایی و رطوبت زیاد می باشد.

شرایط انبارداری و نگهداری

در ظروف بسته بندی اولیه، محیط های سرپوشیده خنک و دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود. تحت شرایط نگهداری مذکور، رزین به مدت ۳ ماه پس از تاریخ تولید قابل نگهداری می باشد.

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۷۰ جاده اصفهان شیراز، شهرک صنعتی سپهرآبادشهرضا، خیابان هفتم، پلاک ۱۲

تلفن: ۵۳۲۲۵۹۹۲، ۵۳۲۳۷۹۹۶ (+۹۸۳۱) فاکس: داخلی (۵) صندوق پستی: ۸۶۱۴۵/۱۹۵

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان توحید شمالی، ساختمان سایه، طبقه سوم، واحد ۵ کد پستی: ۸۱۷۳۶۵۵۳۱۷

تلفن: (۰۳۱) ۳۶۲۸۴۴۴۶-۳۶۲۹۳۶۰۷-۳۶۲۶۴۳۷۸-۳۶۲۸۴۷۷۴