

سیماب رزین

تولید کننده رزین های اکریلیک پایه آبی

سیماکریل® P-1438

منعقدکننده

نگهداری

پیشنهاد می شود سیماکریل® P-1438 در بسته بندی های محکم و دمای بالای 0 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

مزایا

سیماکریل P-1438 مقاومت حلالی و برشی بسیار خوبی دارد. ضمن اینکه چاپ نهایی توسط سیماکریل P-1438 ثبات شستشویی و خشکشویی قابل قبولی از خود نشان می دهد.

کاربردها

سیماکریل® P-1438 در فرمولاسیون خمیر چاپ مورد استفاده قرار می گیرد. به علت مقاومت برشی و قابلیت پخش مناسب، خمیر پیگمنت تهیه شده بر پایه سیماکریل P-1438 قابل استفاده در دستگاه های مختلف نظیر روتاری و غلتک می باشد. این محصول همچنان می تواند در در صنعت منسوجات نباخته، تهیه انواع فلوک، عملیات تکمیلی و پشت پوش کردن پارچه استفاده شود.

ماهیت شیمیایی

امولسیون اکریلیکی

داده های فنی

ظاهر	مایع شیری رنگ
نوع	خود شبکه ای شونده
سیستم امولسیفایر	آنیونی
درصد جامد	38 ± 1
pH	2 - 3
گرانروی (cP)	50 >
حداقل دمای تشکیل فیلم (°C)	0 >

گرانروی محصول توسط دستگاه بروکفیلد نوع ال وی اف با محور شماره 3 و گردش 60 دور بر دقیقه و در دمای 25 درجه سانتی گراد اندازه گیری شده است.

اطلاعات موجود در این دانشنامه فنی بر مبنای تجربه و دانش اخیر ما می باشد. از آنجا که عوامل زیادی بر فرآیند تولید و کاربرد محصولات اثر می گذارند این اطلاعات به هیچ وجه متضمن کیفیت محصول نهایی نمی باشند. احتمال تغییر اطلاعات، جداول، تصاویر، توضیحات و داده های نظیر وزن، گرانروی، تناسب اجزا و غیره درج شده در این دانشنامه بدون اطلاع قبلی وجود دارد. مصرف کنندگان می بایست قبل از استفاده از محصولات این شرکت آزمایش های مورد نیاز خود را جهت ارزیابی آن ها انجام دهند.

TI/PD 227

ویرایش: آبان 1393

این دانشنامه فنی در صورت انتشار نسخه جدیدتر فاقد هرگونه ارزش می باشد.

® = علامت ثبت شده شرکت تولیدی سیماب رزین



شرکت تولیدی سیماب رزین
واحد تحقیق و توسعه

www.simabresin.com