

سیماب رزین



تولید کننده رزین های اکریلیک پایه آبی

سیماکریل[®] MT
نساجی

به منظور جلوگیری از ورود آلودگی های خارجی، توصیه می شود پس از هر بار مصرف، درب ظرف محتوی سیماکریل[®] MT به صورت کامل بسته شود. ضمن اینکه این محصول باید در دمای بالای ۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

فیلم تشکیل شده توسط سیماکریل[®] MT فیلمی نرم، شفاف و بی رنگ بوده ضمن اینکه طی زمان تغییر رنگ نمی دهد ثبات شستشویی و سایشی مناسب و عدم چسبندگی به شابلون از ویژگی های بارز سیماکریل MT محسوب می شود.

کاربردها

سیماکریل[®] MT در سیستم های پوششی مورد استفاده در صنعت چاپ به کار می رود.

نگهداری

اطلاعات موجود در این دانشنامه فنی بر مبنای تجربه و دانش اخیر ما می باشد. از آنجا که عوامل زیادی بر فرآیند تولید و کاربرد محصولات اثر می گذارند این اطلاعات به هیچ وجه متضمن کیفیت محصول نهایی نمی باشند. احتمال تغییر اطلاعات، جداول، تصاویر، توضیحات و داده های نظیر وزن، گرانروی، تناسب اجزا و غیره درج شده در این دانشنامه بدون اطلاع قبلی وجود دارد. مصرف کنندگان می بایست قبل از استفاده از محصولات این شرکت آزمایش های مورد نیاز خود را جهت ارزیابی آن ها انجام دهند.

TI/PD ۲۰۹

ویرایش: اردیبهشت ۹۴

این دانشنامه فنی در صورت انتشار نسخه جدیدتر فاقد هرگونه ارزش می باشد.

® = علامت ثبت شده شرکت تولیدی سیماب رزین

ماهیت شیمیایی

کوپلیمر اکریلیک-وینیل استات

داده های فنی

ظاهر	شیری رنگ
نوع	خود شبکه ای شونده
سیستم امولسیفایر	غیر یونی
درصد جامد	۴۰ ± ۱
pH	۶-۷
Tg(°C)	-۷
گرانروی (CP)	≤ ۱۰۰
حداقل دمای تشکیل فیلم(°C)	< ۰

گرانروی محصول توسط دستگاه بروکفیلد نوع ال وی اف با محور شماره ۱ و گردش ۶۰ دور بر دقیقه و در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد اندازه گیری شده است.

مزایا

شرکت تولیدی سیماب رزین
واحد تحقیق و توسعه



www.simabresin.com