

سیماب رزین



تولید کننده رزین های اکریلیک پایه آبی

سیماکریل® NA-58
نساجی

به منظور جلوگیری از ورود آلودگی های خارجی، توصیه می شود پس از هر بار مصرف، درب ظرف محتوی سیماکریل® NA-58 به صورت کامل بسته شود. ضمن اینکه این محصول باید در دمای بالای ۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

سیماکریل® NA-58 در برابر تشعشعات فرابنفش مقاوم بوده و تغییر رنگ محسوسی از خود نشان نمی دهد. ضمن اینکه فیلم این رزین زیر دست نرم، مقاومت شستشویی و خشکشویی قابل توجهی دارد. پیگمنت خوری عالی و فرمولاسیون آسان از دیگر ویژگی های سیماکریل® NA-58 می باشد.

کاربردها

سیماکریل® NA-58 به منظور استفاده در عملیات تکمیل پارچه، ایجاد آهار نرم، اتصال منسوجات نیاخته، لمینیت کردن سطوح مختلف، انواع فلوک و تولید انواع لایه با زیر دست نرم توصیه می شود.

ترکیب این محصول با سیماکریل® FR-1020 را می توان به عنوان تاخیر انداز شعله آتش مورد استفاده قرار داد. ضمن اینکه این محصول تمایل خوبی به سطوح سلولزی داشته و قابل اعمال بر سطوح سلولزی نیز می باشد.

نگهداری

اطلاعات موجود در این دانشنامه فنی بر مبنای تجربه و دانش اخیر ما می باشد. از آنجا که عوامل زیادی بر فرآیند تولید و کاربرد محصولات اثر می گذارند این اطلاعات به هیچ وجه متضمن کیفیت محصول نهایی نمی باشند. احتمال تغییر اطلاعات، جداول، تصاویر، توضیحات و داده های نظیر وزن، گرانشی، تناسب اجزا و غیره درج شده در این دانشنامه بدون اطلاع قبلی وجود دارد. مصرف کنندگان می بایست قبل از استفاده از محصولات این شرکت آزمایش های مورد نیاز خود را جهت ارزیابی آن ها انجام دهند.

TI/PD ۲۲۴

ویرایش: اردیبهشت ۹۴

این دانشنامه فنی در صورت انتشار نسخه جدیدتر فاقد هرگونه ارزش می باشد.

® = علامت ثبت شده شرکت تولیدی سیماب رزین

ماهیت شیمیایی

امولسیون اکریلیکی خود شبکه ای شونده

داده های فنی

| | |
|---------------------------|-------------------|
| ظاهر | شیری رنگ |
| نوع | خود شبکه ای شونده |
| سیستم امولسیفایر | غیر یونی |
| درصد جامد | ۴۵±۱ |
| pH | ۲-۳ |
| Tg(°C) | -۱۴ |
| گرانروی (CP) | ≤۳۰۰ |
| حداقل دمای تشکیل فیلم(°C) | <۰ |

گرانروی محصول توسط دستگاه بروکفیلد نوع ال وی اف با محور شماره ۳ و گردش ۶۰ دور بر دقیقه و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد اندازه گیری شده است.

مزایا

شرکت تولیدی سیماب رزین
واحد تحقیق و توسعه



www.simabresin.com