

## سیماب رزین



تولید کننده رزین‌های اکریلیک پایه آبی

سیماکریل® NA-65  
نساجی

به منظور جلوگیری از ورود آلودگی‌های خارجی، توصیه می‌شود پس از هر بار مصرف، درب ظرف محتوی سیماکریل® NA-65 به صورت کامل بسته شود. ضمن اینکه این محصول باید در دمای بالای ۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.

فیلم تشکیل شده توسط سیماکریل® NA-65 دارای زیردستی نرم و مقاومت شستشویی و خشکشویی مناسب می‌باشد. این محصول جهت غلیظ شدن احتیاجی به غلظت دهنده نداشته و تنها با اضافه کردن آمونیاک خود به خود غلیظ می‌شود.

## کاربردها

سیماکریل® NA-65 به منظور استفاده در فرمولاسیون چسب‌های فشار حساس، عملیات تکمیل پارچه، اتصال منسوجات نیاخته، لمینیت کردن سطوح مختلف و انواع فلوک توصیه می‌شود.

## نگهداری

اطلاعات موجود در این دانشنامه فنی بر مبنای تجربه و دانش اخیر ما می‌باشد. از آنجا که عوامل زیادی بر فرآیند تولید و کاربرد محصولات اثر می‌گذارند این اطلاعات به هیچ وجه متضمن کیفیت محصول نهایی نمی‌باشند. احتمال تغییر اطلاعات، جداول، تصاویر، توضیحات و داده‌هایی نظیر وزن، گرانشی، تناسب اجزا و غیره درج شده در این دانشنامه بدون اطلاع قبلی وجود دارد. مصرف‌کنندگان می‌بایست قبل از استفاده از محصولات این شرکت آزمایش‌های مورد نیاز خود را جهت ارزیابی آن‌ها انجام دهند.

TI/PD ۲۲۴

ویرایش: اردیبهشت ۹۴

این دانشنامه فنی در صورت انتشار نسخه جدیدتر فاقد هرگونه ارزش می‌باشد.

® = علامت ثبت شده شرکت تولیدی سیماب رزین

## ماهیت شیمیایی

امولسیون اکریلیک شبکه‌ای شونده

## داده‌های فنی

ظاهر	شیری رنگ
نوع	شبکه ای شونده
سیستم امولسیفایر	غیر یونی
درصد جامد(%)	۴۵±۱
pH	۴-۷
Tg(°C)	-۴
گرانروی	≤۱۰۰
حداقل دمای تشکیل فیلم(°C)	<۰

گرانروی محصول توسط دستگاه بروکفیلد نوع ال وی اف با محور شماره ۲ و گردش ۶۰ دور بر دقیقه و در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد اندازه‌گیری شده است.

## مزایا

شرکت تولیدی سیماب رزین  
واحد تحقیق و توسعه



www.simabresin.com