

سیماکریل[®] NC-017

نساجی

خارجی، توصیه می‌شود پس از هر بار مصرف، درب ظرف محتوی سیماکریل[®] NC-017 به صورت کامل بسته شود. ضمن اینکه این محصول باید در دمای بالای ۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.

فیلم تشکیل شده توسط سیماکریل[®] NC-017 زیردست نرم و مقاومت شستشویی و سایشی بالایی دارد. پیگمنت خوری بسیار عالی و قابلیت فوم شدن و اسپری شدن بر زیرآیندهای مختلف از دیگر خواص بارز این محصول محسوب می‌شود.

کاربردها

سیماکریل[®] NC-017 به علت قابلیت اتصال مناسب در عملیات تکمیلی پارچه، لمینیت منسوجات نفاخته و انواع سطوح به یکدیگر، آستری، پشت‌پوش کردن کارپت و همچنین در فرمولاسیون چسب کاشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. زیردست نرم این محصول و قدرت چسبندگی بالای آن موجب شده که در ساخت و تولید انواع فلوک به کار رود.

نگهداری

به منظور جلوگیری از ورود آلودگی‌های

ماهیت شیمیایی

کوپلیمر اکریلیک-وینیل استات

داده‌های فنی

ظاهر	شیری رنگ
نوع	خود شبکه ای شونده
سیستم امولسیفایر	آنیونی
درصد جامد (%)	۴۵±۱
pH	۴-۶
Tg(°C)	-۱۷
گرانروی (CP)	≤۷۰
حداقل دمای تشکیل فیلم (°C)	<۰

گرانروی محصول توسط دستگاه بروکفیلد نوع ال وی اف با محور شماره ۱ و گردش ۶۰ دور بر دقیقه و در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد اندازه‌گیری شده است.

مزایا

اطلاعات موجود در این دانشنامه فنی بر مبنای تجربه و دانش اخیر ما می‌باشد. از آنجا که عوامل زیادی بر فرآیند تولید و کاربرد محصولات اثر می‌گذارند این اطلاعات به هیچ وجه متضمن کیفیت محصول نهایی نمی‌باشند. احتمال تغییر اطلاعات، جداول، تصاویر، توضیحات و داده‌هایی نظیر وزن، گرانروی، تناسب اجزا و غیره درج شده در این دانشنامه بدون اطلاع قبلی وجود دارد. مصرف‌کنندگان می‌بایست قبل از استفاده از محصولات این شرکت آزمایش‌های مورد نیاز خود را جهت ارزیابی آن‌ها انجام دهند.

TI/PD DocumentNumber

ویرایش: اردیبهشت ۹۴

این دانشنامه فنی در صورت انتشار نسخه جدیدتر فاقد هرگونه ارزش می‌باشد.

® = علامت ثبت شده شرکت تولیدی سیماب رزین



شرکت تولیدی سیماب رزین
واحد تحقیق و توسعه

www.simabresin.com