

# سیماکریل<sup>®</sup> NC-034

## نساجی

### مزایا

به منظور جلوگیری از ورود آلودگی های خارجی، توصیه می شود پس از هر بار مصرف، درب ظرف محتوی سیماکریل<sup>®</sup> NC-034 به صورت کامل بسته شود. ضمن اینکه این محصول باید در دمای بالای ۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

### کاربردها

سیماکریل<sup>®</sup> NC-034 به علت قابلیت اتصال مناسب در عملیات تکمیلی پارچه، لمینیت منسوجات نباخته و انواع سطوح به یکدیگر، آستری، پشت پوش کردن کاربرد و همچنین در فرمولاسیون چسب کاشی مورد استفاده قرار می گیرد. زبردست نرم این محصول و قدرت چسبندگی بالای آن موجب شده که در ساخت و تولید انواع فلوک به کار رود.

### نگهداری

اطلاعات موجود در این دانشنامه فنی بر مبنای تجربه و دانش اخیر ما می باشد. از آنجا که عوامل زیادی بر فرآیند تولید و کاربرد محصولات اثر می گذارند این اطلاعات به هیچ وجه متضمن کیفیت محصول نهایی نمی باشند. احتمال تغییر اطلاعات، جداول، تصاویر، توضیحات و داده های نظیر وزن، گرانشی، تناسب اجزا و غیره درج شده در این دانشنامه بدون اطلاع قبلی وجود دارد. مصرف کنندگان می بایست قبل از استفاده از محصولات این شرکت آزمایش های مورد نیاز خود را جهت ارزیابی آن ها انجام دهند.

TI/PD ۲۹۲

ویرایش: اردیبهشت ۹۴

این دانشنامه فنی در صورت انتشار نسخه جدیدتر فاقد هرگونه ارزش می باشد.

® = علامت ثبت شده شرکت تولیدی سیماب رزین

### ماهیت شیمیایی

کوپلیمر اکریلیک-وینیل استات

### داده های فنی

ظاهر	شیری رنگ
نوع	خود شبکه ای شونده
سیستم امولسیفایر	غیر یونی
درصد جامد (%)	۳۴±۱
pH	۴-۶
Tg(°C)	-۷
ویسکوزیته (CP)	≤۱۰۰
حداقل دمای تشکیل فیلم (°C)	-۵

گرانروی محصول توسط دستگاه بروکفیلد نوع ال وی اف با محور شماره ۱ و گردش ۶۰ دور بر دقیقه و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد اندازه گیری شده است.

شرکت تولیدی سیماب رزین  
واحد تحقیق و توسعه



www.simabresin.com