

سیماب رزین



تولید کننده رزین های اکریلیک پایه آبی

سیماکریل[®] NC-218
نساجی

نگهداری

به منظور جلوگیری از ورود آلودگی های خارجی، توصیه می شود پس از هر بار مصرف، درب ظرف محتوی سیماکریل[®] NC-218 به صورت کامل بسته شود. ضمن اینکه این محصول باید در دمای بالای ۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

مزایا

فیلم تشکیل شده توسط سیماکریل[®] NC-218 زبردست سخت و مقاومت شستشویی و سایشی بالایی دارد. ضمن اینکه این رزین پیگمنت خوری و فیلر خوری قابل قبولی دارد.

کاربردها

سیماکریل[®] NC-218 به علت قابلیت اتصال مناسب در عملیات تکمیلی پارچه، لمینیت منسوجات نیاخته و انواع سطوح به یکدیگر، آستری و پشت پوش کردن کارپت مورد استفاده قرار می گیرد.

ماهیت شیمیایی

کوپلیمر وینیل-اکریلیک

داده های فنی

ظاهر	شیری رنگ
نوع	خود شبکه ای شونده
سیستم امولسیفایر	غیر یونی
درصد جامد (%)	۴۵±۱
pH	۲-۴
Tg(°C)	+۴۲
ویسکوزیته (CP)	۱۰-۲۰۰
حداقل دمای تشکیل فیلم (°C)	۲۲

گرانروی محصول توسط دستگاه بروکفیلد نوع ال وی اف با محور شماره ۱ و گردش ۳۰ دور بر دقیقه و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد اندازه گیری شده است.

اطلاعات موجود در این دانشنامه فنی بر مبنای تجربه و دانش اخیر ما می باشد. از آنجا که عوامل زیادی بر فرآیند تولید و کاربرد محصولات اثر می گذارند این اطلاعات به هیچ وجه متضمن کیفیت محصول نهایی نمی باشند. احتمال تغییر اطلاعات، جداول، تصاویر، توضیحات و داده های نظیر وزن، گرانروی، تناسب اجزا و غیره درج شده در این دانشنامه بدون اطلاع قبلی وجود دارد. مصرف کنندگان می بایست قبل از استفاده از محصولات این شرکت آزمایش های مورد نیاز خود را جهت ارزیابی آن ها انجام دهند.

TI/PD ۲۲۴

ویرایش: اردیبهشت ۹۴

این دانشنامه فنی در صورت انتشار نسخه جدیدتر فاقد هرگونه ارزش می باشد.

® = علامت ثبت شده شرکت تولیدی سیماب رزین

شرکت تولیدی سیماب رزین
واحد تحقیق و توسعه

www.simabresin.com