

## سیماب رزین

تولید کننده رزین های اکریلیک پایه آبی

سیماکریل<sup>®</sup> T-34  
نساجی

بسته بندی های محکم و دمای بالای ۰ درجه سانتی گراد نگه داری شود.

فیلم تشکیل شده توسط سیماکریل<sup>®</sup> T-34 دارای زیر دستی نرم و شیری رنگ است. ضمن اینکه این محصول از پیگمنت خوری و فیلر خوری مناسبی برخوردار است.

## کاربردها

سیماکریل<sup>®</sup> T-34 در فرمولاسیون خمیر چاپ مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول همچنان میتواند در در صنعت منسوجات نیاخته، تهیه انواع فلوک، عملیات تکمیلی و پشت پوش کردن پارچه استفاده شود.

## نگهداری

پیشنهاد می شود سیماکریل<sup>®</sup> T-34 در

## ماهیت شیمیایی

کوپلیمر اکریلیک- وینیل استات

## داده های فنی

ظاهر	شیری رنگ
نوع	خود شبکه ای شونده
سیستم امولسیفایر	غیر یونی
درصد جامد (%)	۲۴±۱
pH	۶-۷
Tg (°C)	-۷
گرانروی (cP)	≤۵۰
حداقل دمای تشکیل فیلم (°C)	۰

گرانروی محصول توسط دستگاه بروکفیلد نوع ال وی اف با محور شماره ۱ و گردش ۶۰ دور بر دقیقه و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد اندازه گیری شده است.

## مزایا

اطلاعات موجود در این دانشنامه فنی بر مبنای تجربه و دانش اخیر ما می باشد. از آنجا که عوامل زیادی بر فرآیند تولید و کاربرد محصولات اثر می گذارند این اطلاعات به هیچ وجه متضمن کیفیت محصول نهایی نمی باشند. احتمال تغییر اطلاعات، جداول، تصاویر، توضیحات و داده هایی نظیر وزن، گرانروی، تناسب اجزا و غیره درج شده در این دانشنامه بدون اطلاع قبلی وجود دارد. مصرف کنندگان می بایست قبل از استفاده از محصولات این شرکت آزمایش های مورد نیاز خود را جهت ارزیابی آن ها انجام دهند.

TI/PD ۲۹۰

ویرایش: آبان ۱۳۹۳

این دانشنامه فنی در صورت انتشار نسخه جدیدتر فاقد هرگونه ارزش می باشد.

® = علامت ثبت شده شرکت تولیدی سیماب رزین



شرکت تولیدی سیماب رزین  
واحد تحقیق و توسعه

www.simabresin.com