

سیماب رزین



تولید کننده رزین های اکریلیک پایه آبی

سیماکریل[®] VC-128[®]
نساجی

مزایا

به منظور جلوگیری از ورود آلودگی های خارجی، توصیه می شود پس از هر بار مصرف، درب ظرف محتوی سیماکریل[®] VC-128 به صورت کامل بسته شود. ضمن اینکه این محصول باید در دمای بالای ۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

سیماکریل[®] VC-128 در برابر تشعشعات فرابنفش مقاوم بوده و تغییر رنگ محسوسی از خود نشان نمی دهد. ضمن اینکه این رزین دوام و پایداری قابل توجهی از خود نشان می دهد.

پیگمنت خوری عالی و فرمولاسیون آسان از دیگر ویژگی های سیماکریل[®] VC-128 می باشد.

کاربردها

سیماکریل[®] VC-128 به منظور استفاده در عملیات تکمیل پارچه، ایجاد آهار سخت، اتصال منسوجات نفاخته، لمینیت کردن سطوح مختلف، انواع فلوک و تولید انواع لایی با زیر دست سخت توصیه می شود. این محصول در فرمولاسیون رنگهای با خواص شستشویی متوسط مورد استفاده قرار می گیرد و به دلیل رئولوژی مناسب قابل اسپری شدن بر زیرآیندهای مختلف است.

نگهداری

اطلاعات موجود در این دانشنامه فنی بر مبنای تجربه و دانش اخیر ما می باشد. از آنجا که عوامل زیادی بر فرآیند تولید و کاربرد محصولات اثر می گذارند این اطلاعات به هیچ وجه متضمن کیفیت محصول نهایی نمی باشند. احتمال تغییر اطلاعات، جداول، تصاویر، توضیحات و داده های نظیر وزن، گرانشی، تناسب اجزا و غیره درج شده در این دانشنامه بدون اطلاع قبلی وجود دارد. مصرف کنندگان می بایست قبل از استفاده از محصولات این شرکت آزمایش های مورد نیاز خود را جهت ارزیابی آن ها انجام دهند.

TI/PD ۲۸۰

ویرایش: اردیبهشت ۹۴

این دانشنامه فنی در صورت انتشار نسخه جدیدتر فاقد هرگونه ارزش می باشد.

® = علامت ثبت شده شرکت تولیدی سیماب رزین

ماهیت شیمیایی

امولسیون اکریلیک خود شبکه ای شونده

داده های فنی

ظاهر	شیری رنگ
نوع	خود شبکه ای شونده
سیستم امولسیفایر	غیریونی
درصد جامد (%)	۴۵±۱
pH	۴-۶
(°C)Tg	+۲۹
گرانروی (CP)	۲۰-۱۵۰

گرانروی محصول توسط دستگاه بروکفیلد نوع ال وی اف با محور شماره ۱ و گردش ۶۰ دور بر دقیقه و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد اندازه گیری شده است.

شرکت تولیدی سیماب رزین
واحد تحقیق و توسعه

www.simabresin.com