

سیماب رزین



تولید کننده رزین های اکریلیک پایه آبی

سیماکریل® W-11
نساجی

مزایا

پیشنهاد می شود سیماکریل® W-11 در بسته بندی های محکم و دمای بالای ۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

فیلم تشکیل شده توسط سیماکریل® W-11 شفاف، بسیار سخت و فاقد چسبندگی اولیه می باشد. این محصول با هر نسبتی در آب قابل حل بوده و بر دیسپرسیون ذرات تاثیر منفی نمی گذارد.

کاربردها

سیماکریل® W-11 سازگار با انواع الیاف خام جهت تولید پارچه داکرون می باشد. الیاف آغشته شده با این محصول در نهایت منجر به تولید پارچه داکرون با زیر دستی بسیار سخت و در عین حال انعطاف پذیر می شود. این محصول همچنین به منظور استفاده در عملیات تکمیل پارچه، ایجاد آهار سخت و تولید انواع لایی با زیر دست سخت توصیه می شود.

نگهداری

اطلاعات موجود در این دانشنامه فنی بر مبنای تجربه و دانش اخیر ما می باشد. از آنجا که عوامل زیادی بر فرآیند تولید و کاربرد محصولات اثر می گذارند این اطلاعات به هیچ وجه متضمن کیفیت محصول نهایی نمی باشند. احتمال تغییر اطلاعات، جداول، تصاویر، توضیحات و داده های نظیر وزن، گرانشی، تناسب اجزا و غیره درج شده در این دانشنامه بدون اطلاع قبلی وجود دارد. مصرف کنندگان می بایست قبل از استفاده از محصولات این شرکت آزمایش های مورد نیاز خود را جهت ارزیابی آن ها انجام دهند.

TI/PD ۲۶۸

ویرایش: آبان ۱۳۹۳

این دانشنامه فنی در صورت انتشار نسخه جدیدتر فاقد هرگونه ارزش می باشد.

® = علامت ثبت شده شرکت تولیدی سیماب رزین

ماهیت شیمیایی

اکریلیک خالص

داده های فنی

ظاهر	مایع زرد رنگ
سیستم امولسیفایر	آنیونی
درصد جامد	۱ ± ۲۷
Tg(°C)	۱۰۸
pH	۶ - ۷
گرانروی (cP)	۱۰۰۰ - ۲۰۰۰

گرانروی محصول توسط دستگاه بروکفیلد نوع ال وی اف با محور شماره ۳ و گردش ۶۰ دور بر دقیقه و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد اندازه گیری شده است.

شرکت تولیدی سیماب رزین
واحد تحقیق و توسعه

www.simabresin.com