



هاردنر HA-85

هاردنر HA-85 یک هاردنر سیکلو آلیفاتیک اصلاح شده است. این هاردنر مخصوص کفیوشهای اپوکسی می باشد.

۱- خواص فیزیکی

مقدار	واحد	روش آزمایش	خواص
۵۰۰-۷۰۰	c.P	D-445	ویسکوزیته
۱/۰۴	Kg/l	D-792	دانسیته
max 2	Gardner Scale	D-1544	رنگ
۱۰۲ - ۱۰۶	g	محاسبه شده	HAEW
۵۸	%	محاسبه شده	نسبت ترکیب با رزین با رزین دارای EEW=188

۲- سرعت های پخت

حجم ۵۰ سی سی	حجم ۵ سی سی	واحد	
۱۵	۴۰ - ۴۵	min	Pot life
۲۵	۵۰ - ۵۵	min	Gel time
اگزوترم	۲۳۰ - ۲۶۰	min	Cure time

۳- خواص دیگر

این هاردنر دارای خواص فیزیکی (ویسکوزیته، دانسیته، رنگ و نسبت مصرف با اپوکسی)، ترکیبی با رزین (سرعت پخت، سطح اجرا شده و ...)، خواص مکانیکی (کششی و فشاری) و مقاومت شیمیایی (اسید، باز و حلال) کاملاً یکسان با هاردنر F-205 است.

۴- نگهداری و طول عمر

لازم است که این هاردنر در ظرف درب بسته و دور از نور خورشید نگهداری شود.
بهترین زمان مصرف این هاردنر تا ۱۲ ماه پس از تولید است.