

تعریف

رزین **RESITAN MF122** یک رزین ملایم فرمالدهید بوتیله شده است و با رزین های پلی استر اشباع، اپوکسی استر و آلکید کوتاه روغن سازگاری دارد. این رزین در حلال نرمال بوتانل آماده گردیده است.

کاربردها

رزین **RESITAN MF122** برای استفاده در کاربردهای مختلف مانند پوشش های صنعتی، رنگ های دوجزئی، لاک و چسب مناسب است.

خواص

رزین **RESITAN MF122** می تواند برای پخت یا شبکه ای کردن پلیمرهای پایه حلالی متنوع دارای گروه های عاملی هیدروکسیل، آمید و کربوکسیل استفاده شود. کاتالیزور پارا- تولوئن سولفونیک اسید برای کاهش دمای پخت پیشنهاد می شود. این رزین فعالیت شیمیایی متوسط تا زیاد دارد.

مشخصات فنی

روش تست	واحد	مقدار	خصوصیت
ASTM D2196	Pa.s	۲-۳/۵	ویسکوزیته ^(۱)
ASTM D1259	%	۶۳-۶۸	درصد جامد ^(۲)
-	-	مایع شفاف	ظاهر
ASTM D1544	گاردنر	کمتر از یک	رنگ
در حلال های آروماتیک و حلال های قطبی مانند زایلن و بوتیل استات کاملاً حل می شود			حلالیت

توضیحات

- اندازه گیری در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد
- اندازه گیری در دمای ۱۲۵ درجه سانتیگراد به مدت زمان یک ساعت

شرکت رزیتان تهران خیابان ولیعصر، خیابان استدیار، پلاک ۵، طبقه سوم

تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۲۰۵۲۱-۴ | فکس: ۰۲۱-۲۲۰۲۰۴۸۶ | ایمیل: info@resitan.net | وب سایت: www.resitan.net

توجه: اطلاعات ارائه شده در این دیتاشیت بر طبق آخرین اطلاعات ما تهیه شده و صرفاً برای راهنمایی است. مصرف کنندگان باید خود از مناسب بودن خصوصیات این رزین برای مصرف خود اطمینان حاصل نمایند.

بسته بندی

بشکه های فلزی ۲۰۰ کیلو گرمی

ملاحظات ایمنی

- از تماس مستقیم با پوست و چشم اجتناب شود.
- تجهیزات مناسب برای پوشاندن چشم ها و بدن استفاده شود.
- به منظور جلوگیری از جذب رطوبت درب ظروف کاملاً بسته نگه داشته شود.

شرایط نگهداری

RESITAN MF122 باید در ظروف فولادی یا گالوانیزه بسته و سالم در دمای حداقل ۲۰°C و حداکثر ۳۰°C در انبار سرپوشیده با تهویه مناسب و به دور از رطوبت و نور خورشید، نگهداری شود. افزایش دمای نگهداری عمر مفید رزین را کاهش خواهد داد.

عمر مفید

در صورت نگهداری رزین در شرایط نگهداری ذکر شده، حداکثر زمان نگهداری یک سال پس از تاریخ تولید خواهد بود.

