



خصوصیات مکانیکی

استاندارد	واحد	مقدار	
ASTM D695M	Kgf/cm ²	386	مقاومت فشاری
ASTM D695M	Kgf/cm ²	5814	مدول فشاری
ASTM D790M	Kgf/cm ²	503	مقاومت خمشی
ASTM D790M	Kgf/cm ²	15880	مدول خمشی
ASTM D638M	Kgf/cm ²	337	استحکام کششی
ASTM D638M	Kgf/cm ²	14070	مدول کششی
ASTM D2240	Shore D	73	سختی
ASTM D256	KJ/m ²	5.899	مقاومت ضربه‌ای
ASTM D1002	Kg/cm ²	619	مقاومت چسبندگی (در مقابل نیتروزیرشی)

خصوصیات شیمیایی

مطابق با استاندارد ASTM D543

مقادیم محصول	نوع ماده شیمیایی	مقادیم محصول	نوع ماده شیمیایی
خوب	هیدورکسید کلسیم ٪ ۵۰	خوب	اسید سولفوریک ٪ ۳۰
عالی	روغن موتور	نسبتاً خوب	اسید کلریدریک ٪ ۳۷
نامناسب	متانل	خوب	اسید نیتریک ٪ ۲۰
عالی	بنزین	خوب	اسید سیتریک ٪ ۱۰
نامناسب	تولوئن	خوب	سولفات سدیم ٪ ۱۵
		نسبتاً خوب	آب اکسیژنه

شرطیت تست: دمای ۲۵°C و رطوبت ۵۰٪ غوطه‌وری در محلول های شیمیایی به مدت پک ماه

نکات فنی و ایمنی

- بعد از استفاده از مواد، درب مواد با قیمانده را محکم بیندید.
- قبل از استفاده از مواد در سطح مطمئن باشید که هیچ‌گونه گرد و غبار و نم و رطوبت در سطح وجود ندارد.
- در هنگام استفاده از مواد، از دستگشتن صنعتی و ماسک استفاده نمایید.
- پس از استفاده از مواد، از طرف و ابزار خود را با تینر اپوکسی GE-31 "کاملاً" شستشو دهید.
- در موقع کار با مواد، از کشیدن سیگار خودداری نمایید.
- در صورت سرد بودن مواد که منجر به افزایش غلظت می‌شود، از حرارت غیر مستقیم استفاده نمایید.
- قبل از استفاده از مواد، سطح را از هر گونه چربی و آبودگی تمیز نمایید.
- در صورتی که مواد ترکیبی مورد نیاز کمتر از 200 گرم است، حتماً از ترازوی دقیق با دقت حداقل ۰/۱ گرم استفاده کنید.

بسته‌بندی

این محصول در بسته‌بندی‌های یک کیلوگرمی، ۱۱ کیلوگرمی و ۳۳ کیلوگرمی قابل عرضه می‌باشد.

تائیدیه فنی

کلیه مشخصات فنی، مکانیکی، الکتریکی، حرارتی و شیمیایی ارائه شده در این بروشور با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت اندازه‌گیری و تبیه گردیده است.

(رژین اپوکسی ML-504)

(هاردنر اپوکسی HA-12)

رژین اپوکسی ML-504 و هاردنر اپوکسی HA-12 از سری محصولات شرکت مواد مهندسی مکار بوده که بر پایه رژین اپوکسی بیسفنول A (Epoxy Bisphenol A) (Polyamine Hardener) (Reactive Diluent) استفاده گردیده که علاوه بر افزایش خصوصیات مکانیکی و میزان انعطاف‌پذیری محصول، باعث کاهش شدید ویسکوزیته (گرانوی) آن گردیده و همین امر موجب می‌گردد که به راحتی بتوان آن در سیستم‌های قالبگیری و مدل‌گیری حساس و طریف استفاده نمود بدون آنکه در مدل بدست آمده اشکال و ضعفی بجا بماند. همچنین با توجه به غلظت پائین محصول، امکان استفاده آن به همراه انواع پرکننده‌های معدنی و یا بکارگیری آن در کنار الیاف شیشه به راحتی فراهم بوده و همین امر در کاهش قیمت مدل ماشینکاری و امکان بکارگیری آن در حجم زیاد، از دیگر خصوصیات بر جسته این محصول می‌باشد.

موارد مصرف

- قالبگیری و مدل گیری از کلیه قطعات صنعتی و ساخت قالبها و مادر قالبها
- بعنوان تقویت‌کننده و پشت‌ریز مدل‌ها به همراه الیاف شیشه و یا پرکننده‌های معدنی
- به منظور ساخت ماهیچه‌ها و مدل‌های حساس در صنعت قالبگیری و ریخته‌گری
- جهت ساخت قطعات کامپوزیتی و فایبر‌گلاس

خواص فیزیکی و ظاهری

مایع شکل ظاهری:

رنگ:	زرد روشن	ترکیبی محصول
850 Centipoise :	ترکیبی محصول	ویسکوزیته (25°C):
1.11 gr/cm ³ :	ترکیبی محصول	وزن مخصوص (دانسیته):
100 واحد :	ML-504 رژین اپوکسی	نسبت ترکیب وزنی:
10 واحد :	HA-12 هاردنر اپوکسی	زمان ترکیب دوجزء:

زمان ترکیب دوجزء: ۳ دقیقه

حجم زیاد 50mm قطر = 26mm ضخامت = 3mm	حجم کم 6cm ³ قطر = 50mm ضخامت = 3mm	دهمای کار	عمر مصرف (Pot life)
180 دقیقه	250 دقیقه	25°C	(Pot life)
205 دقیقه	280 دقیقه	25°C	(Gel Time) (Zمان ژل شدن)
270 دقیقه	415 دقیقه	25°C	(Curing Time) (Zمان خشک شدن)
7 روز	7 روز	25°C	زمان خشک شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت و استحکام
80°C حداقل دمای پخت:	10°C حداقل دمای پخت:		
یک سال عمر نگهداری در انبار (Shelf life) (در دمای 25°C):			

خواص الکتریکی و حرارتی

استاندارد	واحد	مقدار	
ASTM D257	Ohm.cm	6.1*10 ¹³	مقاومت الکتریکی حجمی
ASTM D257	Ohm	2.4*10 ¹¹	مقاومت الکتریکی سطحی
ASTM D150	-	6.5	ثابت دی الکتریک
ASTM D648	°C	61	مقاومت حرارتی تا نقطه نرمی (H.D.T)
	°C	80	مقاومت حرارتی عملی
ASTM D864	(°C) ⁻¹	10*10 ⁻⁵	ضریب انبساط طولی